



tesa® 4289

Προϊόντος Πληροφορίες



tesa® 4289EU Υψηλής ποιότητας ταινία περιτύλιξης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4289 είναι μια ταινία περιτύλιξης βαρέως τύπου με μία από τις ισχυρότερες πολυπροπυλενικές επενδύσεις, με αντοχή στον εφελκυσμό. Το σύστημα κόλλας από καουτσούκ παρέχει υψηλή αρχική πρόσφυση σε πολικές και μη πολικές επιφάνειες, γεγονός που καθιστά το προϊόν αυτό ευρέως αποδεκτό για διάφορες εφαρμογές και βιομηχανίες. Η επένδυση μονοπροσανατολισμένου πολυπροπυλενίου παρουσιάζει ανώτερη αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση. Με εύκολη διανομή, η ταινία μας προσαρμόζεται τόσο σε χειροκίνητες όσο και σε αυτοματοποιημένες εργασίες.

Χαρακτηριστικά

- κόλλα χωρίς διαλύτη
- χαμηλή επιμήκυνση
- καλή δυνατότητα εφαρμογής

Εφαρμογές

- Βαρέως τύπου ομαδοποιημένη δεματοποίηση
- Προσωρινή στερέωση
- Βαρέως τύπου παλετοποίηση, ενίσχυση και κλείσιμο κουτιών
- Κόλληση άκρων μεταλλικών πηνίων
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα από μια ποικιλία διαφορετικών επιφανειών χωρίς αποχρωματισμό
- Προστασία επιφανειών υψηλής απόδοσης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 144 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | κίτρινο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 420 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 7 N/cm |
|-------------------------|--------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04289>



tesa® 4289

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04289>