

tesa® 61970

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία σφράγισης κουτιών διπλής όψης PP 220μm με fingerlift

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 61970 είναι μια διάφανη, διπλής όψης ταινία που αποτελείται από υπόστρωμα PP και υψηλής πρόσφυσης ακρυλική κόλλα. Η διπλής όψης φιλική ταινία σφράγισης κουτιών έχει σχεδιαστεί για το κλείσιμο κυματοειδών χαρτοκιβωτίων και είναι φιλική προς την ανακύκλωση σύμφωνα με τη μέθοδο INGEDE. Η ακρυλική κόλλα υψηλής πρόσφυσης παρέχει αξιόπιστη απόδοση συγκόλλησης ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες και σε τραχιές επιφάνειες χαρτοκιβωτίων. Η tesa® 61970 διαθέτει fingerlift (εκτεταμένο υπόστρωμα) για εύκολη αφαίρεση του υποστρώματος.

Χαρακτηριστικά

- Γρήγορη αφαίρεση υποστρώματος χάρη στο fingerlift
- Υψηλή αρχική πρόσφυση για γρήγορο κλείσιμο
- Αξιόπιστη συγκόλληση ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες και σε τραχιές κυματοειδείς επιφάνειες
- Φιλικό προς την ανακύκλωση σύμφωνα με τη μέθοδο INGEDE

Εφαρμογές

- Η tesa® 61970 είναι ειδικά σχεδιασμένη για το κλείσιμο κυματοειδών χαρτοκιβωτίων
- Αυτοκόλλητα κουτιά αποστολής παραγγελιών
- Κλείσιμο κουτιών CD και βιβλίων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Χρώμα | διαφανές |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο | • Βάρος υποστρώματος | 102 g/m ² |
| | ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 84 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | χαρτί | • Χρώμα υποστρώματος | λευκό |
| • Συνολικό πάχος | 220 μm | | |

tesa® 61970

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	150 %	• Αντοχή σε αποσκληρυντές	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	50 N/cm	• Αντοχή σε χημικά	καλή
• Temperature resistance min.	-40 °C	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	130 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	80 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	καλή	• Κολλητικότητα	καλή

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	12.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	11.5 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	14.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	8.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	11.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	10 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	12.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	15 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	14.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	16.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	11.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	7 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	17.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	8 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	11 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	13.5 N/cm

tesa® 61970

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για ρολά, προτείνεται η χρήση διανομέων tesa® για βέλτιστα αποτελέσματα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51970FL>