

tesa® 4917

Προϊόντος πληροφορίες



Διπλής όψης φιλική ταινία με διαφορετικό συγκολλητικό σύστημα

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4917 αποτελείται από διάφανο φιλμ PP διπλής όψης με διαφορετικό συγκολλητικό σύστημα.

Χαρακτηριστικά

- Το προϊόν μπορεί να κοπεί εύκολα με τα κοινά θερμαντικά σύρματα που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές μηχανών για σακούλες.

Εφαρμογές

- Επανακλειόμενο σύστημα κλεισίματος για σακούλες με φιλμ
- Αφαιρούμενα εμβλήματα ή προφίλ

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Χρώμα | διαφανές |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 80 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | MOPP | • Χρώμα υποστρώματος | κόκκινο |
| • Συνολικό πάχος | 90 μm | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 150 % | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 120 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | πολύ καλή |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές | μέτρια | • Κολλητικότητα | καλή |

tesa® 4917

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	6.9 N/cm	• Προσκόλληση σε PET	4.7 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	10.1 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	
• Προσκόλληση σε ABS (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	3.1 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	4.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	6.4 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	7.7 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	6.9 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	10.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	2.6 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	4.7 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	2.7 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	3.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	7.9 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	10 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	5.6 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	6.8 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	3.8 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	6.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	3.9 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	4.1 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	7 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	2.3 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	1.6 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	8.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	6.6 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	11.4 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	9.3 N/cm	• Συγκόλληση σε Ατσάλι (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	5.1 N/cm
		• Συγκόλληση σε Χάλυβα (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	4.5 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Η tesa® 4917 διατίθεται επίσης με fingerlift (εκτεταμένη επένδυση) για γρήγορη αφαίρεση της επένδυσης.

tesa® 4917

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για καρούλια: Για να εξασφαλίσετε σωστή και αξιόπιστη εφαρμογή της ταινίας, συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση διανομέα tesa®. Εάν δεν χρησιμοποιείται διανομέας tesa®, είναι απαραίτητη η χρήση κυλίνδρου πίεσης για την επίτευξη βέλτιστης εφαρμογής.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4917>