




tesa® 4648

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία επιδιόρθωσης για προστατευτικά φιλμ ενσίρωσης

Περιγραφή προϊόντος

Η ταινία μονής όψης tesa® 4648 έχει σχεδιαστεί με μαύρη μεμβράνη πολυαιθυλενίου που διαθέτει σταθεροποιητές για την υπεριώδη ακτινοβολία και επικαλύπτεται με ευαίσθητη στην πίεση κόλλα από φυσικό καουτσούκ. Η κόλλα από καουτσούκ εξασφαλίζει γρήγορη κόλληση σε διάφορα υποστρώματα, καθώς και στην ίδια την ταινία.

Είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και το νερό για έως και δώδεκα μήνες και μπορεί να σχίζεται με το χέρι, ώστε να μην απαιτούνται περαιτέρω εργαλεία. Η ταινία μας κατασκευάζεται από μεμβράνη PE χωρίς αλογόνα, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία ανακύκλωσης των φιλμ ενσίρωσης μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους και αυτό έχει επιβεβαιωθεί με επιτυχείς δοκιμές σε βιομηχανικές διαδικασίες ανακύκλωσης. Η tesa® 4648 αποτελεί ιδανική λύση για την επισκευή φθαρμένων φιλμ ενσίρωσης.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Άμεση κόλληση σε θερμοκρασίες πάνω από το μηδέν - έτοιμη για χρήση όλο τον χρόνο
- Μπορεί να σχίζεται με το χέρι για εύκολη σφράγιση
- Ανθεκτικός σχεδιασμός προϊόντος που αντέχει σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες έως και δώδεκα μήνες
- Κατασκευάζεται από μεμβράνη PE για να διευκολύνεται η ανακύκλωση μετά το τέλος της ζωής της
- Η ταινία δεν περιέχει αλογόνα (κατά το IEC 61249-2-21).

Εφαρμογές

- Επιδιόρθωση και σφράγιση φθαρμένων προστατευτικών φιλμ ενσίρωσης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PE | • Συνολικό πάχος | 120 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |



tesa® 4648

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	400 %	• Water resistance	ναι
• Αντοχή εφελκυσμού	20 N/cm	• Ανθεκτικό στην υγρασία	ναι
• Hand tearability	ναι	• Αντοχή σε UV	52 weeks
• Lowest application temperature	0 °C	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή
• Operation temperature up to	60 °C	• Κολλητικότητα	καλή

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	1.5 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	2.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	1.5 N/cm		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04648>