

tesa® 4648

Προϊόντος πληροφορίες



Επισκευαστική ταινία για μεμβράνες κάλυψης ενσιρώματος

Περιγραφή προϊόντος

Η μονόπλευρη ταινία tesa® 4648 είναι σχεδιασμένη με μαύρη, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία πολυαιθυλένια μεμβράνη και καλύπτεται με συγκολλητική ουσία ευαίσθητη στην πίεση, βασισμένη σε φυσικό καουτσούκ. Η συγκολλητική ουσία από καουτσούκ εξασφαλίζει ταχεία συγκόλληση σε διάφορα υποστρώματα καθώς και στην ίδια την ταινία.

Είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και το νερό έως και δώδεκα μήνες, ενώ μπορεί να σκιστεί με το χέρι ώστε να μην απαιτούνται επιπλέον εργαλεία. Η ταινία μας βασίζεται σε άφθαλμη μεμβράνη PE για τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης των μεμβρανών ενσιρώματος μετά το τέλος ζωής τους, έχοντας δοκιμαστεί επιτυχώς σε βιομηχανικές διαδικασίες ανακύκλωσης. tesa® 4648 είναι μια ιδανική λύση για την επισκευή κατεστραμμένων μεμβρανών ενσιρώματος.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Άμεση συγκόλληση σε θερμοκρασίες άνω του μηδενός - κατάλληλη για χρήση όλο το χρόνο
- Μπορεί να σκιστεί με το χέρι για εύκολη σφράγιση
- Ανθεκτικός σχεδιασμός προϊόντος, αντέχει έως δώδεκα μήνες σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες
- Κατασκευασμένη από μεμβράνη PE για διευκόλυνση της ανακύκλωσης μετά το τέλος ζωής
- Η ταινία δεν περιέχει αλογόνα (σύμφωνα με το IEC 61249-2-21)

Εφαρμογές

- Επισκευή και σφράγιση κατεστραμμένων μεμβρανών κάλυψης ενσιρώματος

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PE | • Συνολικό πάχος | 120 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

tesa® 4648

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	400 %	• Water resistance	ναι
• Αντοχή εφελκυσμού	20 N/cm	• Ανθεκτικό στην υγρασία	ναι
• Lowest application temperature	0 °C	• Αντοχή σε UV	52 weeks
• Operation temperature up to	60 °C	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή
• Ručno kidanje	ναι	• Κολλητικότητα	καλή

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	1.5 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	2.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	1.5 N/cm		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

