



tesa® 4962

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης μη υφαντή Premium

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4962 αποτελεί ταινία διπλής όψης με μη υφαντή επίστρωση και επικολλημένο συγκολλητικό ακρυλικό.

Ειδικές ιδιότητες του tesa® 4962:

- Υψηλή προσκόλληση σε διαφορετικά υποστρώματα
- Τέλεια δύναμη διαβροχής (βυθοκόρηση) σε ανώμαλες επιφάνειες
- Τέλεια αντοχή στη θερμοκρασία

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Εφαρμογές

Τοποθέτηση εξαρτημάτων από πλαστικό και αφρό, βαριά χαρτιά, υφάσματα και δέρμα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| • Υλικό φορέα | μη υφαντό | • Χρώμα | ημιδιαφανές |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Βάρος υποστρώματος | 80 g/m ² |
| • Τύπος υποστρώματος | χαρτί | • Πάχος υποστρώματος | 69 μm |
| • Συνολικό πάχος | 160 μm | • Χρώμα υποστρώματος | καφέ |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 3 % | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 8 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Temperature resistance min. | -40 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 80 °C |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | πολύ καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | μέτρια | | |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04962>



tesa® 4962

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	11 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	10.5 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	12 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	8.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	10 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	10 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	10.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	12 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	13 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	14 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	14 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	15 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	6.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	11.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	7 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	12 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	9.5 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές υποστρώματος:

PV0 καφέ κρυσταλλοειδές χαρτί (71 μm)

PV6 κόκκινη μεμβράνη MOPP (80 μm)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04962>