



tesa® 4959

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης μη υφαντή

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4959 αποτελεί ταινία τοποθέτησης και συρραφής διπλής όψης, εξοπλισμένη με μη υφαντή επίστρωση και επικολλημένη με ακρυλικό συγκολλητικό υψηλής κολλητικότητας και καλή αντοχή διάτμησης. Είναι ανθεκτικό στις UV και στο χρόνο και εξαιρετικά ανθεκτικό σε πλαστικοποιητές.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Εφαρμογές

- Τοποθέτηση ταμπέλων, καλυμμάτων και ονομαστικών πινακίδων
- Τοποθέτηση εσωτερικών επενδύσεων για πόρτες στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Τοποθέτηση πλαστικών σακούλων, σακούλων αποστολής, συνεχούς έντυπου υλικού, αφισών κτλ.
- Συρραφή κυλίνδρων χαρτιού και μεμβράνης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| • Υλικό φορέα | μη υφαντό | • Χρώμα | ημιδιαφανές |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο | • Πάχος υποστρώματος | 71 μm |
| | ακρυλικό | • Χρώμα υποστρώματος | καφέ |
| • Τύπος υποστρώματος | χαρτί | | |
| • Συνολικό πάχος | 100 μm | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 2 % | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 8 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Temperature resistance min. | -40 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 80 °C |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | πολύ καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | μέτρια | | |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04959>



tesa® 4959

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	7.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	7.5 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	5.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	7.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	6.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	8 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	8.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	9.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	9 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	14 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	6.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	14 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	4.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	8 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	7 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	8.5 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές υποστρώματος:

PV0 καφέ και λευκό κρυσταλλοειδές χαρτί (71 μm)

PV4 λευκό χαρτί με επικάλυψη PE (122 μm)

PV6 κόκκινη μεμβράνη MOPP (80 μm)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04959>