

tesa® 51570

Προϊόντος πληροφορίες



Διπλής όψης ταινία μη υφασμένου υλικού

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 51570 είναι μια διπλής όψης ταινία με υπόστρωμα μη υφασμένου υλικού. Χρησιμοποιείται για μόνιμη στερέωση μεταλλικών και πλαστικών υλικών, π.χ. αλουμίνιο, πολυστυρένιο, πολυπροπυλένιο, ABS.

Χαρακτηριστικά

- Η παχιά στρώση κόλλας προσκολλάται καλά σε ανώμαλες επιφάνειες και έχει πολύ υψηλή αρχική προσκόλληση.

Εφαρμογές

Γενικής χρήσης στερέωση

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μη υφαντό | • Συνολικό πάχος | 110 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|--------|--|-----------|
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 40 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | χαμηλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | μέτρια |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές | χαμηλή | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |
| • Αντοχή σε χημικά | χαμηλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|--|----------|--|-----------|
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 5.5 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 9 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες) | 7 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες) | 12.5 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 7 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 12 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες) | 12 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 13 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PS (αρχικά) | 8 N/cm | | |

tesa® 51570

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Δεν συνιστάται η εφαρμογή της tesa® 51570 σε σημεία όπου επικρατεί θερμοκρασιακό φορτίο άνω των 60°C για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51570>