

tesa® 4646

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Επισκευής Θερμοκηπίου

Περιγραφή προϊόντος

Η μονόπλευρη ταινία έχει σχεδιαστεί με μια διαφανή, σταθεροποιημένη με υπεριώδη ακτινοβολία μεμβράνη πολυαιθυλενίου και είναι επικαλυμμένη με διαφανή συγκολλητική ουσία ευαίσθητη στην πίεση, με βάση ακρυλικό πολυμερές.

Χαρακτηριστικά

- Αποδοτική εφαρμογή με υψηλή αρχική πρόσφυση στη μεμβράνη θερμοκηπίου
- Ανθεκτική και προστατευτική
- Εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες & στην υπεριώδη ακτινοβολία για τουλάχιστον 12 μήνες

Εφαρμογές

- Επισκευή φθαρμένων μεμβρανών θερμοκηπίου
- Σχεδόν αόρατη, διαφανής ταινία για μόνιμη χρήση
- Σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PE | • Συνολικό πάχος | 180 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Πάχος ταινίας | 180 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 1000 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 45 N/cm | • Αντοχή σε UV | 52 weeks |
| • Operation temperature up to | 60 °C | • Αντοχή σε απόξεση | καλή |
| • Water resistance | πολύ καλή | • Κολλητικότητα | καλή |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 2.1 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.4 N/cm |
|------------------------------|----------|-------------------------|----------|

tesa® 4646

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4646>