



tesa® 4316

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία κάλυψης από λεπτό χαρτί κρεπ με αντοχή σε θερμοκρασία 100 °C

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4316 είναι κατάλληλη για διάφορους σκοπούς κάλυψης και διαθέτει αντοχή στη θερμοκρασία έως 100 °C για επακόλουθη ξήρανση σε κλίβανο. Η ταινία αποτελείται από μια λεπτή επένδυση από χαρτί κρεπ, το οποίο είναι εξαιρετικά εύκαμπτο και προσαρμόσιμο, και ένα σύστημα κόλλας από φυσικό καουτσούκ. Η κόλλα διαθέτει καλή συγκολλητική ικανότητα σε διάφορες επιφάνειες, καθώς και σε δύσκολες επιφάνειες όπως βαμμένο μέταλλο ή καουτσούκ. Σχίζεται με το χέρι, αφαιρείται εύκολα και επιτρέπει την πολύ καλή αγκύρωση του χρώματος. Επίσης, η ταινία είναι ανθεκτική στην υγρή αμμοβολή. Τα χρώματα και τα πληρωτικά υλικά προσκολλώνται καλά στην επένδυση.

Βιώσιμες— πλευρές

54% περιεχόμενο βιολογικής βάσης στο συνολικό προϊόν εκτός της επίστρωσης (κατά βάρος)

Χαρακτηριστικά

- Λεπτή και προσαρμόσιμη επένδυση
- Ανθεκτική στην υγρή αμμοβολή
- Κατάλληλη για διάφορα χρώματα και πληρωτικά
- Εξαιρετική κόλληση για τη συγκράτηση των масκών σε περίπτωση άχνας βαφής

Εφαρμογές

Κατάλληλη για εργασίες κάλυψης με επακόλουθη ξήρανση σε κλίβανο για θερμοκρασίες έως 100 °C.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785) | 54 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 140 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 10 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30
λεπτά) | 120 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 38 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60
λεπτά) | 100 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |



tesa® 4316

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.4 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04316>