



tesa® 4331

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία κάλυψης PET 200 °C

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4331 ιέται μια λευκή ταινία κάλυψης, υψηλής θερμοκρασίας με πολυεστερική/μη υφασμένη επένδυση και κόλλα σιλικόνης. Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές, ιδίως για κάλυψη κατά τη διάρκεια διαδικασιών επικάλυψης με πούδρα. Η tesa® 4331 διαθέτει εύκολη εφαρμογή και εύκολη μονοκόμματα αφαίρεση χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Χαρακτηριστικά

- Η ταινία παρέχει κοφτές χρωματικές ακμές και προσφέρει εξαιρετική αγκύρωση χρώματος.
- Το σύστημα κόλλας σιλικόνης της ταινίας κάλυψης καθιστά την ταινία εξαιρετικά ανθεκτική στη θερμότητα, καθώς αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες έως και 200 °C για 30 λεπτά τη φορά.
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα για εφαρμογές κάλυψης
- Υψηλή πρόσφυση για ασφαλή κόλληση, ακόμη και σε επιφάνειες που περιέχουν σιλικόνη

Εφαρμογές

- Η tesa® 4331 συνιστάται για την κάλυψη επιφανειών που πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια διαδικασιών ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα υψηλής καταπόνησης
- Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως 200 °C για 30 λεπτά
- Η tesa® 4331 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη κατά τη συγκόλληση με κύμα, π.χ. συναρμολόγηση πλακετών κυκλωμάτων.
- Η ταινία κάλυψης διαθέτει αφαίρεση χωρίς υπολείμματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PET / μη υφαντό | • Συνολικό πάχος | 110 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 100 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 200 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 53 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 200 °C |
| • Ručno kidanje | χαμηλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |



tesa® 4331

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04331>