



tesa® 4651

Προϊόντος Πληροφορίες



Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4651 αποτελεί ισχυρή υφασμάτινη ταινία υψηλής ποιότητας, με ακρυλική επικάλυψη. Βασίζεται σε επίστρωση υφάσματος ρεγίων υφαντού πλέγματος 148 και συγκολλητικό φυσικού καουτσούκ.

Το tesa® 4651 αποτελεί εξαιρετικά δυνατή υφασμάτινη ταινία για σχεδόν όλες τις εφαρμογές.

Ιδιότητες:

- υψηλή προσκόλληση ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες
- τέλεια αντοχή εφελκυσμού
- άκρα ευθείας κοπής, διαμήκη και οριζόντια
- εύκολο να γράψεις επάνω του
- συμμορφώσιμο
- διατίθεται σε 8 χρώματα: μαύρο, λευκό, γκρι, κίτρινο, μπλε, κόκκινο, πράσινο, καφέ

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|--|---|----------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα με επικάλυψη ακρυλικού φυσικού καουτσούκ χαρτί | • Συνολικό πάχος | 310 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | | • Πάχος υποστρώματος | 76 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | | • Χρώμα υποστρώματος | κίτρινο |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 68 % | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 13 % | • Άκρα ευθείας αποκοπής | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 100 N/cm | • Αντοχή σε απόξεση | πολύ καλή |
| • Hand tearability | πολύ καλή | • Εύκολο να γράψεις επάνω του | ναι |
| • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 130 °C | • Πλέγμα | 145 threads/inch ² |
| • Water resistance | καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.3 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® 4651

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=04651>