

tesa® ACXplus 79011

Προϊόντος πληροφορίες



1,1 mm διπλής όψης αυτοκόλλητη ταινία ακρυλικού αφρού για τοποθέτηση εξωτερικών εξαρτημάτων αυτοκινήτου

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® ACX^{plus} 79011 είναι μια διπλής όψης ταινία ακρυλικού αφρού για την τοποθέτηση εξωτερικών εξαρτημάτων αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα προϊόν τριπλής στρώσης, επικαλυμμένο και στις δύο πλευρές με συγκολλητικά κατάλληλα για επιφάνειες χαμηλής ενεργειακής απόδοσης (LSE). Μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη της ανάγκης για αστάρι στη διαδικασία επικόλλησης. Η υψηλής απόδοσης κόλλα LSE δημιουργεί μια αποτελεσματική και ασφαλή συγκόλληση σε τυπικά εξαρτήματα αυτοκινήτου από πλαστικά LSE (όπως PP και PP/EPDM) και MSE (όπως PMMA) χωρίς τη χρήση αστάρι. Επιπλέον, το προϊόν μας εμφανίζει εξαιρετική συγκολλητική ιδιότητα και σε θερμοκρασίες έως και 95°C. Χάρη στον ελαστομερή πυρήνα αφρού ακρυλικού, η σειρά tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line έχει τη δυνατότητα να απορροφά και να διαχέει δυναμικά και στατικά φορτία.

- Διατίθεται επίσης σε πάχη 0,8 mm και 1,5 mm

Χαρακτηριστικά

Καλή απόδοση σε πλαστικά χαμηλής επιφανειακής ενέργειας (LSE) και δύσκολα προς επικόλληση βερνίκια χωρίς αστάρι

- Εξαιρετική σταθερότητα συγκόλλησης με μακροχρόνια αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 95°C
- Προϊόν χωρίς PFAS / PFOS
- Αποδοτική και ανθεκτική εφαρμογή
- Ελαστομερής ακρυλικός αφρός που αντισταθμίζει τη διαφορετική θερμική διαστολή των συγκολλούμενων μερών
- Καλή ικανότητα επαφής με την επιφάνεια
- Υψηλή αντοχή σε υγρασία και UV ακτινοβολία

LSE: χαμηλή επιφανειακή ενέργεια

MSE: μέτρια επιφανειακή ενέργεια

Εφαρμογές

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα μόνιμων εξωτερικών εφαρμογών τοποθέτησης. Για τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (συμπεριλαμβανομένων των υλικών που εμπλέκονται) προκειμένου να προσφέρουμε τη σωστή σύσταση προϊόντος.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

- Μαρσπιέ
- Διακοσμητικές λωρίδες
- Σπόιλερ
- Φτερά τροχών
- Φτερό πόρτας

tesa® ACXplus 79011

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Ακρυλικός Αφρός	• Συνολικό πάχος	1100 μm
• Τύπος συγκολλητικού	LSE	• Χρώμα	γκρι
• Τύπος υποστρώματος	PE	• Χρώμα υποστρώματος	μπλε

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Cold-shock resistance	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 to 95 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	120 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 90°C	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	95 °C
• Αντοχή σε χημικά	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	35 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	40 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 3 ημέρες)	40 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	40 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	30 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	40 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 3 ημέρες)	40 N/cm		

tesa® ACXplus 79011

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=79011>