


tesa® 50625

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Μασκαρίσματος PET 200°C με Συγκολλητική Σιλικόνης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 50625 είναι μια βασική ταινία πούδρας με ημιδιαφανές μπλε χρώμα, η οποία προσφέρει υψηλή ευκαμψία και διαθέτει υπόστρωμα από πολυεστέρα με συγκολλητική σιλικόνης. Η tesa® 50625 χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές, ειδικά για μασκάρισμα κατά τη διαδικασία βαφής με πούδρα, για προστασία επιφανειών και για συγκόλληση μη πολικών υλικών.

Χαρακτηριστικά

- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα για εφαρμογές μασκαρίσματος και προστασίας επιφανειών
- Καλή ευκαμψία, λεπτό υπόστρωμα για καθαρές γραμμές χρώματος
- Το σύστημα συγκολλητικής σιλικόνης της ταινίας καθιστά την ταινία ανθεκτική στη θερμότητα, αντέχοντας σε θερμοκρασίες έως και 200°C για έως και 30 λεπτά κάθε φορά

Εφαρμογές

- Η tesa® 50625 είναι ιδανική για το μασκάρισμα περιοχών που πρέπει να προστατευθούν κατά τις διαδικασίες βαφής με πούδρα
- Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 200°C για 30 λεπτά
- Η tesa® 50625 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές προστασίας επιφανειών
- Η ταινία μασκαρίσματος αφαιρείται χωρίς υπολείμματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Συνολικό πάχος | 50 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 130 % | • Ευκρινής άκρη χρώματος | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 50 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Ručno kidanje | όχι | • Στερέωση χρώματος | καλή |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 200 °C | • Συμμόρφωση | ναι |
| • Διηλεκτρική τάση διάσπασης | 4000 V | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.2 N/cm |
|-------------------------|----------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=50625>

tesa® 50625

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=50625>