

tesa® 60153

Προϊόντος πληροφορίες



Ταχυπηκτικό επεξεργασίας επιφανειών για βελτίωση της πρόσφυσης σε διάφορα υποστρώματα

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure είναι μια προηγμένη λύση που έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τη δύναμη συγκόλλησης των αυτοκόλλητων ταινιών πίεσης της tesa. Αναπτυγμένο με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, αυτό το ταχυπηκτικό υλικό είναι βελτιστοποιημένο για ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων – από πλαστικά χαμηλής επιφανειακής ενέργειας που χρησιμοποιούνται συχνά στη βιομηχανία αυτοκινήτων, όπως PP/EPDM και PE, έως μέτρια πολικά πλαστικά όπως ABS, PU και PBT, καθώς και μέταλλα όπως το αλουμίνιο. Η μοναδική του σύνθεση εξασφαλίζει γρήγορη και ισχυρή πρόσφυση, καθιστώντας το ένα ευέλικτο και απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη υψηλής απόδοσης συγκόλλησης σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά

- Συνιστάται ιδιαίτερα για την οικογένεια προϊόντων μας ACX^{plus}
- Η ανιχνευσιμότητα μέσω UV αυτού του προϊόντος πρόσφυσης διευκολύνει τον γρήγορο ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής

Εφαρμογές

Το tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure είναι ευέλικτο και κατάλληλο για την ενίσχυση της πρόσφυσης των αυτοκόλλητων ταινιών πίεσης της tesa σε ένα ευρύ φάσμα υλικών. Αυτή η εκτεταμένη συμβατότητα το καθιστά ιδανική επιλογή για ποικίλες εφαρμογές σε διαφορετικούς κλάδους. Συνιστούμε να αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα του tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure στο συγκεκριμένο υπόστρωμα που σας ενδιαφέρει, ώστε να εξασφαλίσετε άριστη απόδοση πρόσφυσης.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Χρώμα κίτρινο

Ποικιλία προϊόντων

- Διαθέσιμα χρώματα κίτρινο

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|------------------------|------------------------|------------|------|
| • Ιξώδες | 20 mPa s | • Στερεά | 9 % |
| • Ποσοστό απόδοσης ca. | 15 m ² /l | • Συνέπεια | υγρό |
| • Πυκνότητα | 0.82 g/cm ³ | | |

tesa® 60153

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Πριν τη χρήση του προϊόντος ενίσχυσης πρόσφυσης, η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, λίπη, λάδι, υγρασία και άλλους ρυπογόνους παράγοντες. Συνεπώς, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να καθαρίζετε το υπόστρωμα με ένα πανί χωρίς χνούδι, χρησιμοποιώντας διαλύτες όπως αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή το βιομηχανικό καθαριστικό μας tesa® 60040.

Αφού καθαριστεί η επιφάνεια, μπορείτε να προχωρήσετε και να εφαρμόσετε το tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure. Συνιστούμε να εφαρμόζετε τα προϊόντα πρόσφυσης με σφουγγάρι μελαμίνης ή πανί χωρίς χνούδι. Η επιφάνεια θα πρέπει να επικαλυφθεί ομοιόμορφα με το προϊόν, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ικανότητα συγκόλλησης. Για να βεβαιωθείτε ότι το primer έχει στεγνώσει πλήρως, είναι απαραίτητο να περιμένετε από 30 δευτερόλεπτα έως 5 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την υγρασία), δίνοντας έτσι αρκετό χρόνο για την εξάτμιση των διαλυτών. Παρακαλούμε φροντίστε να παραμείνει η προετοιμασμένη επιφάνεια καθαρή από ρυπογόνους παράγοντες πριν την τοποθέτηση της ταινίας.

Αφού το υπόστρωμα προετοιμαστεί σωστά με το tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure, ο ανοιχτός χρόνος για την συγκόλληση είναι αρκετές ώρες. Λάβετε υπόψη σας ότι λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικών συνθέσεων υποστρωμάτων στην αγορά, συνιστάται η δοκιμή του tesa® Adhesion Promoter πριν τη χρήση.

- Η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος είναι τουλάχιστον 12 μήνες, όταν αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
- Για επιπρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή χρήση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS), το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος

tesa® 60153

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60153>