


# tesa® ACXplus 79115

## Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία ακρυλικού αφρού διπλής όψης 1,5 mm για τη στερέωση εξαρτημάτων αυτοκινήτου εξωτερικής τοποθέτησης

### Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® ACX<sup>plus</sup> 79115 είναι μια ταινία ακρυλικού αφρού διπλής όψης για τη στερέωση εξαρτημάτων αυτοκινήτου εξωτερικής τοποθέτησης. Πρόκειται για προϊόν τριπλής στρώσης, επικαλυμμένο και στις δύο πλευρές με κόλλες LSE. Επιτρέπει την παράλειψη του ασταριού στη διαδικασία. Η κόλλα LSE υψηλής απόδοσης προσφέρει αποτελεσματική και ασφαλή κόλληση κατά την τοποθέτηση τυπικών εξαρτημάτων αυτοκινήτου που κατασκευάζονται από πλαστικά τύπου LSE (όπως PP και PP/EPDM) και MSE (όπως PMMA) χωρίς αστάρι. Επιπλέον, το προϊόν μας διαθέτει εξίσου εξαιρετικές ιδιότητες κόλλησης ως προς την αντοχή σε θερμοκρασίες έως 95°C. Χάρη στον πυρήνα της από ιξωδοελαστικό ακρυλικό αφρό, η σειρά tesa® ACX<sup>plus</sup> 79115 New Primerless Line διαθέτει την ικανότητα απορρόφησης και διασποράς δυναμικών και στατικών φορτίων.

- Διατίθενται επίσης πάχη 0,8 mm και 1,1 mm

### Χαρακτηριστικά

Καλή απόδοση σε πλαστικά LSE χωρίς αστάρι

- Εξαιρετική σταθερότητα κόλλησης με μακροχρόνια αντοχή σε θερμοκρασία έως 95°C
- Προϊόν απαλλαγμένο από PFAS / PFOS
- Αποτελεσματική και ανθεκτική εφαρμογή
- Πυρήνας ιξωδοελαστικού ακρυλικού αφρού για την αντιστάθμιση της διαφορετικής θερμικής επιμήκυνσης των συγκολλούμενων μερών
- Καλή ιδιότητα εξάπλωσης
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία

LSE: χαμηλή επιφανειακή ενέργεια

MSE: μεσαία επιφανειακή ενέργεια

### Εφαρμογές

Η σειρά tesa® ACX<sup>plus</sup> 79115 New Primerless Line είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μόνιμης εξωτερικής στερέωσης. Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (και τα σχετικά υποστρώματα), προκειμένου να παρέχουμε την κατάλληλη σύσταση προϊόντος.

Παραδείγματα εφαρμογών είναι:

- Στερέωση πλαστικού εξαρτήματος σε πλευρικές ποδιές
- Βάση PDC στον προφυλακτήρα
- Στερέωση πλαστικού εξαρτήματος στους θόλους των τροχών
- Στερέωση πλαστικού εξαρτήματος στη φάσα της πόρτας

# tesa® ACXplus 79115

## Προϊόντος πληροφορίες

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

|                       |                  |                      |         |
|-----------------------|------------------|----------------------|---------|
| • Υλικό φορέα         | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος     | 1500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | LSE              | • Χρώμα              | γκρι    |
| • Τύπος υποστρώματος  | PE               | • Χρώμα υποστρώματος | μπλε    |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

|                                           |           |                                        |           |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| • Cold-shock resistance                   | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία               | -40 to 95 |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία                  | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 120 °C    |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 90°C | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 95 °C     |
| • Αντοχή σε χημικά                        | καλή      | • Αντοχή στο χρόνο (UV)                | καλή      |

### συγκολλητική δύναμη

|                              |         |                                           |         |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 30 N/cm | • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 3 ημέρες) | 40 N/cm |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

