



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Προϊόντος Πληροφορίες

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Precision Mask® 4334 εγγυάται αξιόπιστα αιχμηρές άκρες βαφής και είναι εξαιρετικά εύκολο να χρησιμοποιηθεί χάρη στον ιδανικό συνδυασμό του ειδικού εύκαμπτου φορέα και της τέλεια ισορροπημένης ακρυλικής συγκολλητικής ένωσης. Αυτό βοηθά την ταινία να κολλήσει εξαιρετικά ευθυγραμμισμένα στην επιφάνεια και να αποτρέψει την διαρροή χρώματος. Ο συνδυασμός της επαγγελματικής ταινίας βαφής και της δεξιότητας σας θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει τους πελάτες σας. Επιπλέον, η υψηλή ποιότητα της ταινίας βαφής θα αποτρέψει πιθανή δαπανηρή εργασία επιδιόρθωσης. Το tesa® Precision Mask® 4334 συνιστάται επίσης για εφαρμογές μασκαρίσματος για βαφή με ψεκασμό, όπου ακολουθεί στέγνωμα κλιβάνου μέχρι 120°C / 30 λεπτά. Λόγω του λεπτού με χαμηλή ελαστικότητα φορέα, είναι απολύτως ιδανική για εφαρμογές διχρωμίας, π.χ. ίσιες και μακριές γραμμές.

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό μασκάρισμα (έως και 6 μήνες)
- Εξωτερικό μασκάρισμα (έως και 8 εβδομάδες)
- Για λείες και ελαφρώς ανάγλυφες επιφάνειες
- Για εργασίες βαφής και λακάρισμα υψηλής ποιότητας
- Για βαφή με ψεκασμό κι έπειτα στέγνωμα κλιβάνου μέχρι 120°C/30 λεπτά

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 90 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 4 % | • Hand tearability | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.8 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=04334>