



tesa® 60111

Τοποθέτηση Plus / Διαφανές

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Ιξώδες	25.33 mPa s	• Στερεά	8 %
• Ποσοστό απόδοσης ca.	35 m ² /l	• Συνέπεια	υγρό
• Πυκνότητα	0.8 g/cm ³		



Πρόσθετες πληροφορίες

- Before using our adhesion promoters, the bonding surface, i.e. the substrate, should be free of dust, grease, oil, moisture, and other contaminants.
- Therefore, we highly recommend activating the tesa® Twinlock layer with a lint-free cloth & tesa® Twinlock Activator.
- For cleaning the back of the Flexo printing plate we recommend using a lint-free cloth and IPA.
- The entire surface of the Flexo printing plate edges should be coated thinly with adhesion promoter in order to reach the highest bonding performance.
- It is important to wait at least 30 seconds, in order to give solvents time to evaporate.
- Please make sure to keep the prepared surface free of contaminants prior to applying the Flexo printing plate on top of the tesa® Twinlock surface.
- Once the substrate has been properly pre-treated with tesa® 60111 Mounting Plus or tesa® 60111 Black Mounting Plus the bond should be established within 30 minutes.
- Please note that due to the multitude of available printing plates in the market, it is recommended to test our tesa® 60111 Mounting Plus or tesa® 60111 Black Mounting Plus prior to usage.
- The shelf life of this products amounts to at least 24 months after production, when stored at room temperature in its sealed original container.
- For further information and advice on safe handling please refer to our material safety data sheet (MSDS), which is available upon request.
- Solids content including all reactive substances.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60111>