



tesa® 58323

Προϊόντος Πληροφορίες



Διπλής όψης ημιδιαφανής μη υφασμένη ταινία 5μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 58323 χρησιμοποιεί ειδικό σύστημα συγκολλητικής ακρυλικής κόλλας, το οποίο έχει εξαιρετική προσαρμοστικότητα για απαιτητικές εφαρμογές στερέωσης, ιδανικό για εφαρμογές στερέωσης FPC.

Η ακρυλική κόλλα προσδίδει σε αυτό το προϊόν υψηλή δύναμη κόλλησης και αποκόλλησης. Η εξαιρετικά άνετη μη υφασμένη επένδυση προσφέρει εξαιρετική απόδοση μετατροπής με περιορισμένη αποκόλληση ακμής. Η γκλασέ επίστρωση εξασφαλίζει ότι μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα χωρίς υπολείμματα κόλλας.

Οι εφαρμογές στερέωσης FPC χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στο σύστημα μπαταριών αυτοκινήτων ανανεώσιμης ενέργειας. Η tesa® 58323 μπορεί να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη μακροχρόνια αντοχή.

Βασικά χαρακτηριστικά της tesa® 58323:

- *Υψηλή δύναμη συγκράτησης και δύναμη αποκόλλησης
- *Υψηλή μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και αντοχή στο πέρασμα του χρόνου
- *Καλή αντίσταση στην απώθηση
- *Υψηλή προσαρμοστικότητα για ανώμαλες επιφάνειες
- *Συμμόρφωση με τον RoHS
- *Χωρίς αλογόνο

Εφαρμογές

Στερέωση FPC όταν εισάγεται ως αντικατάσταση των εξαρτύσεων καλωδίων χαμηλής τάσης στο σύστημα μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV).

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	μη υφαντό	• Χρώμα	ημιδιαφανές
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο	• Βάρος υποστρώματος	82 g/m ²
	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	71 μm
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	λευκό/ κόκκινο
• Συνολικό πάχος	75 μm		λογότυπο

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Αντοχή στη θερμοκρασία 125 °C
μακροπρόθεσμα

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58323>



tesa® 58323

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|--------|---|----------|
| • Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 3 ημέρες) | 8 N/cm | • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 3 ημέρες) | 5.9 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PI (έπειτα από 3 ημέρες) | 7 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 7.7 N/cm |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58323>