


tesa® 61532

Προϊόντος πληροφορίες



50μm δ/π ταινία Si/Αc με διαφορετικό συγκολλητικό σύστημα (Σιλικόνης/Ακρυλικού)

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 61532 είναι μια διαφανής διπλής όψευς ταινία με υπόστρωμα PET. Η μία πλευρά είναι εφοδιασμένη με συγκολλητικό σιλικόνης (εύκολη πλευρά) και η άλλη πλευρά με τροποποιημένο ακρυλικό (στενή πλευρά).

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες του συγκολλητικού σιλικόνης, ειδικά σε υποστρώματα σιλικόνης ή με περιεκτικότητα σε σιλικόνη
- Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες του ακρυλικού συγκολλητικού σε μεγάλη ποικιλία υλικών
- Πολύ καλή απόδοση χειρισμού σε διαδικασίες μετατροπής
- Εξαιρετική αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Εφαρμογές

- Στερέωση σε υποστρώματα σιλικόνης ή που περιέχουν σιλικόνη
- Στερέωση ελαστικού σιλικόνης (πληκτρολόγιο, παρέμβυσμα, ελαστικά ποδαράκια)
- Στερέωση λογότυπων ή διακοσμητικών μερών σε θήκες με επικάλυψη UV

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PETP	• Type of liner (easy release)	PET
• Συνολικό πάχος	50 μm	• Πάχος	50 μm
• Χρώμα	διαφανές	• Πάχος υπόστρωματος(δύσκολης	
• Color of liner (tight release)	διαφανές	απελευθέρωσης)	
• Type of adhesive (easy release)	σιλικόνη	• Πάχος υπόστρωματος(εύκολης	50 μm
• Type of adhesive (tight release)	τροποποιημένο	απελευθέρωσης)	
	ακρυλικό	• Color of liner (easy release)	λευκό
		• Type of liner (tight release)	PET

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	πολύ καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	καλή	• Κολλητικότητα	πολύ καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	μέτρια		

tesa® 61532

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Adhesion to PC (tight-side, initial) | 9.5 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4.9 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4.9 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4.8 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4.2 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 9.9 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4.5 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 8 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 3 N/cm | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αφορούν το PV11

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=61532>