



tesa® 60672

Προϊόντος Πληροφορίες

Στιβαρή ταινία αλουμινίου με χάρτινη επένδυση – φύλλο 75μ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60672 είναι μια στιβαρή ταινία αλουμινίου με βάση ένα φύλλο αλουμινίου 75 μm (3 mil), μια διαφανή ακρυλική κόλλα και μια λευκή επίστρωση, μονής όψης από σιλικονοποιημένο χαρτί πάχους 85 μm.

Χαρακτηριστικά

- Μηχανική σταθερότητα
- Εύκολα αφαιρούμενη επίστρωση
- Κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές
- Φράγμα κατά της υγρασίας, των αερίων και των ατμών
- Ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα
- Αντοχή στο πέρασμα του χρόνου
- Ανακλαστικότητα θερμότητας και φωτός
- Επιβραδυντικό φλόγας κατά DIN 4102, κλάση B1
- Επιβραδυντικό φλόγας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του UL 510A
- Πληροί τις απαιτήσεις του UL 723

Εφαρμογές

- Επισκευές σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα
- Σύνδεση και σφράγιση θερμικής μόνωσης, αγωγών και σωλήνων
- Για παροχή ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας σε υποστρώματα
- Για ανάκλαση της θερμικής ακτινοβολίας

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	φύλλο αλουμινίου	• Πάχος ταινίας	_NULL μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	85 μm
• Τύπος υποστρώματος	χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	λευκό
• Συνολικό πάχος	125 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	8 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	60 N/cm	• Ručno kidanje	πολύ καλή
• Liner release force	0.3 N/cm	• Εύκολη αφαίρεση	όχι
• Operation temperature from	-40 °C		

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60672>



tesa® 60672

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| • Adhesion to Backing | 9 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 7 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά) | 10 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 10 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 5.5 N/cm | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Το συνολικό πάχος που αναφέρεται στην ενότητα «Τεχνικά στοιχεία» περιγράφει το πάχος της ταινίας χωρίς επίστρωση. Το πάχος με την επίστρωση είναι 210 μm (8,3 mil).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60672>