



tesa® 61520

Προϊόντος Πληροφορίες

Ταινία διπλής όψης Si/Ac 200 μm με διαφορετικό σύστημα συγκόλλησης (σιλικόνη/ακρυλικό)

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 61520 είναι μια διαφανής ταινία διπλής όψης με επένδυση PET. Η μία πλευρά διαθέτει κόλλα σιλικόνης (χαλαρή πλευρά) και η άλλη πλευρά διαθέτει τροποποιημένο ακρυλικό (σφιχτή πλευρά).

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης της κόλλας σιλικόνης ειδικά σε υποστρώματα σιλικόνης ή που περιέχουν σιλικόνη
- Εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης της ακρυλικής κόλλας σε ένα ευρύ φάσμα υλικών
- Πολύ καλές επιδόσεις χειρισμού σε διεργασίες μετατροπής
- Εξαιρετική αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Εφαρμογές

- Στερέωση σε υποστρώματα σιλικόνης ή που περιέχουν σιλικόνη
- Στερέωση καουτσούκ σιλικόνης (πληκτρολόγιο, φλάντζα, πόδια καουτσούκ)
- Στερέωση λογότυπων ή διακοσμητικών στοιχείων σε περίβλημα με επίστρωση UV

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

Υλικό φορέα	PETP	Type of liner (easy release)	PET
Συνολικό πάχος	200 μm	Πάχος	50 μm
Χρώμα	διαφανές	υπόστρώματος(δύσκολης	
Color of liner (tight release)	διαφανές	απελευθέρωσης)	
Type of adhesive (easy release)	σιλικόνη	Πάχος υπόστρώματος(εύκολης	50 μm
Type of adhesive (tight release)	τροποποιημένο	απελευθέρωσης)	
	ακρυλικό	Color of liner (easy release)	λευκό
		Type of liner (tight release)	PET

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή	Αντοχή στο χρόνο (UV)	πολύ καλή
Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	καλή	Κολλητικότητα	πολύ καλή
Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	καλή		



tesa® 61520

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| • Adhesion to PC (tight-side, initial) | 20.4 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4.4 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4.5 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4.2 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4.2 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 16.5 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4.4 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 15.2 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 3.1 N/cm | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος ισχύουν για το PV11

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=61520>