


tesa® 61520

Προϊόντος πληροφορίες



200µm d/s Si/Ac-ταινία με διαφορετικό συγκολλητικό σύστημα (Σιλικόνη/Ακρυλικό)

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 61520 είναι μια διαφανής διπλής όψης ταινία με υπόστρωμα PET. Η μία πλευρά είναι εξοπλισμένη με συγκολλητικό σιλικόνης (εύκολη πλευρά) και η άλλη πλευρά είναι εξοπλισμένη με τροποποιημένο ακρυλικό (ισχυρή πλευρά).

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες του συγκολλητικού σιλικόνης, ειδικά σε επιφάνειες σιλικόνης ή περιέχουσες σιλικόνη
- Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες του ακρυλικού συγκολλητικού σε ευρύ φάσμα υλικών
- Πολύ καλή απόδοση χειρισμού στις διαδικασίες μετατροπής
- Εξαιρετική αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Εφαρμογές

- Στερέωση σε επιφάνειες σιλικόνης ή που περιέχουν σιλικόνη
- Στερέωση ελαστικού σιλικόνης (πληκτρολόγια, παρεμβύσματα, ελαστικά ποδαράκια)
- Στερέωση λογοτύπων ή διακοσμητικών στοιχείων σε περιβλήματα με επίστρωση UV

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | PETP | • Type of liner (easy release) | PET |
| • Συνολικό πάχος | 200 µm | • Πάχος | 50 µm |
| • Χρώμα | διαφανές | • υπόστρώματος(δύσκολης | |
| • Color of liner (tight release) | διαφανές | απελευθέρωσης) | |
| • Type of adhesive (easy release) | σιλικόνη | • Πάχος υπόστρώματος(εύκολης | 50 µm |
| • Type of adhesive (tight release) | τροποποιημένο | απελευθέρωσης) | |
| | ακρυλικό | • Color of liner (easy release) | λευκό |
| | | • Type of liner (tight release) | PET |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|------|-------------------------|-----------|
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | πολύ καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή | | |

tesa® 61520

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| • Adhesion to PC (tight-side, initial) | 20.4 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4.4 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4.5 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4.2 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4.2 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 16.5 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4.4 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 15.2 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 3.1 N/cm | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτή η πληροφορία προϊόντος ισχύει για το PV11

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=61520>