



tesa® 4338 PV1



Προϊόντος Πληροφορίες

Ταινία κάλυψης υψηλής κόλλησης έως 120 °C

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4338 PV1 είναι μια πράσινου χρώματος λεία ταινία κάλυψης με ισχυρή κόλληση. Συνιστάται για τομείς μεταφορών όπως οι θαλάσσιες, οι σιδηροδρομικές και οι οδικές με φορτηγά και διάφορους άλλους τομείς όπου απαιτείται ισχυρή κόλληση για να συγκρατηθούν μεγάλες και βαριές μάσκες.

βιώσιμες— πλευρές

54% περιεχόμενο βιολογικής βάσης στο συνολικό προϊόν εκτός της επίστρωσης (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η πράσινη και λεία χάρτινη επένδυση παρέχει εξαιρετική ορατότητα, υψηλή προσαρμοστικότητα και καθαρές ακμές βαφής
- Η κόλλα από φυσικό καουτσούκ έχει αντοχή στο πέρασμα του χρόνου και εξαιρετικά γρήγορη κόλληση
- Παρέχει δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους για έως και επτά ημέρες
- Παρέχει αντοχή στη θερμοκρασία έως 120 °C / 248 °F και καθαρή αφαίρεση.

Εφαρμογές

- Λεία χάρτινη επένδυση φιλική για τα δάχτυλα
- Για πολλαπλούς κύκλους ξήρανσης (έως 3 κύκλους στους 120 °C / 40 λεπτά)
- Μέχρι 7 ημέρες αντοχή σε εξωτερικούς χώρους ή 30 ημέρες χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Απομάκρυνση χωρίς υπολείμματα μετά την ψύξη των υποστρωμάτων
- Εξαιρετική πρόσφυση χρώματος και κόλληση στην επένδυση
- Ανθεκτική στο σχίσιμο
- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785) | 54 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 145 μm |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338 PV1

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 13 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 120 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 43 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Επίσης, διατίθεται με τυπική πρόσφυση αποκόλλησης, ως tesa® 4338 PV0.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04338>