



tesa® 58353

Προϊόντος Πληροφορίες



Μαύρη μονωτική ταινία PET μονής όψης 85 µm με κόλλα που επιδέχεται επανεπεξεργασία

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 58353 είναι μια μαύρη ταινία PET μονής όψης 85 µm, ειδικά σχεδιασμένη για την περιτύλιξη και την ηλεκτρική μόνωση των κυψελών μπαταρίας και άλλων εξαρτημάτων των ηλεκτρικών οχημάτων.

Χαρακτηριστικά

- Ασφαλής συγκράτηση όταν διπλώνεται γύρω από τις ακμές, χωρίς αποκόλληση
- Μη εύφλεκτη σύμφωνα με το FMVSS 302
- Δεν περιέχει σωματίδια και ίνες κατά VDA 19
- Εξαιρετική προστασία έναντι διηλεκτρικής διάσπασης
- Πολύ καλή δυνατότητα επανεπεξεργασίας
- Αποτελεσματική επεξεργασία μέσω εξαιρετικά ισχυρής επίστρωσης και επένδυσης

Εφαρμογές

Περιτύλιγμα και ηλεκτρική μόνωση των κυψελών μπαταρίας και άλλων εξαρτημάτων των ηλεκτρικών οχημάτων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PETP | • Συνολικό πάχος | 85 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | τροποποιημένο ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 140 µm |
| • Τύπος υποστρώματος | χαρτί με επικάλυψη PE | • Χρώμα υποστρώματος | λευκό |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 80 % | • Διηλεκτρική τάση διάσπασης | 7000 V |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 74 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά) | 2 N/cm |
|-------------------------------------|--------|



tesa® 58353

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58353>