

tesa® ACXplus 70730

Προϊόντος πληροφορίες



2900 μm αμφίπλευρη ακρυλική ταινία αφρού

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 707xx είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών συγκόλλησης. Για ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς, ακόμη και σε υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας. Διατίθενται τρία πάχη (2400 μm – 3900 μm) και το προϊόν είναι ιδανικό για εφαρμογές τοποθέτησης με μεγαλύτερες απαιτήσεις γεμίσματος κενών.

Ως μέλος της οικογένειας προϊόντων tesa® ACX^{plus} 707x, η tesa® ACX^{plus} 70730 μπορεί να αντισταθμίσει θερμικές διαστολές των συγκολλημένων εξαρτημάτων με κύκλους θερμοκρασίας από -20 °C έως 80 °C.

Χαρακτηριστικά

- Λόγω του πάχους της, ιδανική για απαιτήσεις γεμίσματος κενών
- Αντιστάθμιση θερμικής διαστολής διαφορετικών υλικών

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές τοποθέτησης σε διάφορες βιομηχανίες (π.χ. παράθυρα & πόρτες, ανελκυστήρες, μεταφορές, συσκευές) περιλαμβάνουν:

- Διαχωριστικά τοίχων (γυαλί-με-γυαλί)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 2900 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 220 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 120 °C |
|--|--------|--|--------|

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|--------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 5 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 15 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 38 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 1 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 38 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες) | 1 N/cm | | |

tesa® ACXplus 70730

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά στοιχεία παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας φύλλο πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για εσωτερική χρήση. Για μόνιμες εξωτερικές εφαρμογές με απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, η πρότασή μας είναι η σειρά tesa® ACXplus 707x. Για να διασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση.

Επιλογές επένδυσης:

- PV24: Μπλε μεμβράνη επένδυσης - χωρίς εμπορικό σήμα

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=70730>