



tesa® 4939

Προϊόντος Πληροφορίες



Αφαιρούμενο ύφασμα PET διπλής όψης, διαφορικό σύστημα κόλλας με βάση το καουτσούκ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4939 είναι μια ταινία διπλής όψης για την τοποθέτηση δαπέδων. Αποτελείται από μία ισχυρή επένδυση από ύφασμα PET σε συνδυασμό με ένα διαφορικό σύστημα κόλλας από καουτσούκ.

Χαρακτηριστικά

- Η ειδικά σχεδιασμένη κόλλα στην ανοικτή πλευρά συνδυάζει υψηλή αρχική δύναμη κόλλησης με δυνατότητα αφαίρεσης χωρίς υπολείμματα έως και 14 ημέρες από τις περισσότερες κοινές επιφάνειες. (Πρέπει να δοκιμαστεί ξεχωριστά πριν από τη χρήση!)

Εφαρμογές

Προσωρινή τοποθέτηση δαπέδων κατά τη διάρκεια εκθέσεων, συνεδρίων και ανακαινίσεων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα | • Συνολικό πάχος | 235 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | λευκό |
| • Τύπος υποστρώματος | κρυσταλλοειδές χαρτί | • Χρώμα υποστρώματος | καφέ |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|---------|--|-----------|
| • Επμήκυνση κατά τη θραύση | 25 % | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 38 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 40 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | μέτρια |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 70°C | μέτρια | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |



tesa® 4939

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	2.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP	5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	2 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	
• Προσκόλληση σε PE (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	6.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	4.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	7.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	4.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	5.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	2.5 N/cm	• Συγκόλληση σε Ατσάλι (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	8 N/cm
		• Συγκόλληση σε Χάλυβα (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	9 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04939>