

tesa® 4939

Προϊόντος πληροφορίες



Αφαιρούμενο PET-πανί διπλής όψης, διαφορεικό σύστημα συγκολλητικής βάσης καουτσούκ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4939 είναι μια ταινία διπλής όψης για τοποθέτηση δαπέδου. Αποτελείται από ένα ισχυρό υπόστρωμα PET-πανί σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό σύστημα συγκολλητικής βάσης από καουτσούκ.

Χαρακτηριστικά

- Η ειδικά διαμορφωμένη κόλλα στην ανοιχτή πλευρά συνδυάζει μεγάλη αρχική δύναμη συγκόλλησης με υπολειμματική αφαίρεση χωρίς ίχνη έως και 14 ημέρες από τις πιο κοινές επιφάνειες. (Απαιτείται ατομικός έλεγχος πριν τη χρήση!)

Εφαρμογές

Προσωρινή τοποθέτηση δαπέδου κατά τη διάρκεια εκθέσεων, συνεδρίων, ανακαινίσεων και εμπορικών εκδηλώσεων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα	• Συνολικό πάχος	235 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Χρώμα	λευκό
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	καφέ

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	25 %	• Αντοχή σε χημικά	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	38 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	80 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	40 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	μέτρια
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 70°C	μέτρια	• Κολλητικότητα	πολύ καλή

tesa® 4939

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	2.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP	5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	2 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	
• Προσκόλληση σε PE (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	6.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	4.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα	7.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	4.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	2.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	5.5 N/cm
		• Συγκόλληση σε Ατσάλι	8 N/cm
		• Συγκόλληση σε Ατσάλι (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	
		• Συγκόλληση σε Χάλυβα	9 N/cm
		• Συγκόλληση σε Χάλυβα (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

