



tesa® 51977

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία μεμβράνης διπλής όψης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 51977 είναι μια λευκή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης που αποτελείται από επένδυση μεμβράνης PP και συγκολλητική ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικός συνδυασμός υψηλής αρχικής πρόσφυσης και επιπέδου κόλλησης
- Ασφαλής κόλληση ακόμη και σε κρίσιμα υλικά όπως PP και PE και σε τραχιές επιφάνειες
- Καλή αντοχή στη θερμοκρασία

Εφαρμογές

- Στερέωση χαλιών και διακοσμητικών στοιχείων
- Στερέωση διακοσμητικών υλικών και οθονών μεγάλου βάρους
- Στερέωση πινακίδων και κλιμάκων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	μεμβράνη PP	• Χρώμα	λευκό
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο	• Βάρος υποστρώματος	80 g/m ²
	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	69 μm
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	καφέ
• Συνολικό πάχος	240 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	20 %	• Αντοχή σε χημικά	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	133 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	120 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	60 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	μέτρια	• Κολλητικότητα	καλή
• Αντοχή σε αποσκληρυντές	καλή		



tesa® 51977

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	12 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	10.5 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	13.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	10.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	9.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	11.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	12 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	14.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	14 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	15.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	10.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	7.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	16 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	8.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	12.6 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	10 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	13 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51977>