



tesa® 61058

Προϊόντος Πληροφορίες



Μαύρη εύκαμπτη ταινία ακρυλικού αφρού διπλής όψης 400 µm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 61058 είναι μια μαύρη ταινία διπλής όψης που αποτελείται από μαύρο ακρυλικό αφρό υψηλής απορρόφησης κραδασμών.

Χαρακτηριστικά

- Πάχος 400 µm
- Πολύ υψηλή απόδοση κραδασμών
- Πολύ υψηλή αντοχή σε θερμικό και ψυχρό σοκ
- Πολύ υψηλή αντοχή κόλλησης για μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
- Καλές ιδιότητες κατά της απώθησης για την αποφυγή της ανύψωσης
- στεγανοποίηση
- Δέσμευση φωτός

Εφαρμογές

- Στερέωση οθόνης ή πίνακα αφής για ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας
- Αντιστάθμιση μηχανικών καταπονήσεων (π.χ. πλήρωση διακένων και θερμική επιμήκυνση)
- Στερέωση αδιάβροχων σχεδίων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| • Υλικό φορέα | ακρυλικό | • Χρώμα | black |
| • Τύπος συγκολλητικού | τροποποιημένο | • Βάρος υποστρώματος | 105 g/m ² |
| | ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 75 µm |
| • Τύπος υποστρώματος | PET | • Χρώμα υποστρώματος | transparent |
| • Συνολικό πάχος | 400 µm | | |

Ποικιλία προϊόντων

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Available thicknesses | 200, 250, 300, 400 |
|-------------------------|--------------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | very good | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 90 °C |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 180 °C | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | very good |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=61058>



tesa® 61058

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	10 N/cm	• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 3 ημέρες)	38.2 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 3 ημέρες)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	17.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά)	16.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	21 N/cm
• Προσκόλληση σε Γυαλί (έπειτα από 3 ημέρες)	19.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	21 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	15 N/cm		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=61058>