

tesa® 75515

Προϊόντος πληροφορίες



125μm διπλής όψεως ακρυλική ταινία μεταφοράς με κολλητικό

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125μm είναι μια εύκαμπτη, ακρυλική ταινία μεταφοράς με κολλητικό και πάχος 125μm. Είναι εξοπλισμένη με την αξιόπιστη και παγκοσμίως γνωστή κόλλα tesa® 4965 η οποία είναι διαφανής, ανθεκτική στη γήρανση και διαθέτει υψηλή αρχική συγκολλητικότητα. Η tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125μm προσφέρει πολύ καλό άμεσο κράτημα σε ανομοιόμορφες επιφάνειες και είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η πλαστικοποίηση ελαφρών και λεπτών υλικών.

Διάφορα προϊόντα είναι εξοπλισμένα με αυτήν τη μοναδική και υψηλής απόδοσης κόλλα tesa® 4965 και μαζί σχηματίζουν την ομάδα προϊόντων Team 4965. Αυτή η σειρά ταινιών διπλής όψεως διευκολύνει την επιλογή της πιο αποδοτικής ταινίας βάσει απαιτήσεων του πελάτη, προϊόντων και διαδικασιών. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα όλης της σειράς tesa® 4965 εδώ: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Βιώσιμες— πλευρές

- tesa® 75515 Next Gen με -48% εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με την προηγούμενη tesa® 75515
- Βιο-ισορροπημένη κόλλα ακρυλικής βάσης με κολλητικό

tesa® Πιο Βιώσιμο Χαρτί Αποδέσμευσης:

- Χαρτί αποδέσμευσης από υπεύθυνα διαχειριζόμενες πηγές (πιστοποιημένο)
- Χαρτί χωρίς λεύκανση με 30% ανακυκλωμένες ίνες



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα λόγω σχεδιασμού ταινίας μεταφοράς
- Πιστοποίηση επαφής με το δέρμα σύμφωνα με ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Σύμφωνα με το πρότυπο UL 969. Αρχείο UL: MH18055
- Πολύ καλή αρχική συγκολλητικότητα σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων
- Πολύ καλή αντοχή σε θερμοκρασία και υγρασία
- Καλές ιδιότητες κοπής με μήτρα (die cutting)
- Χαμηλά VOC - μετρήθηκαν σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278

Εφαρμογές

tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125μm είναι κατάλληλη για εφαρμογές τοποθέτησης και πλαστικοποίησης εύκαμπτων υλικών και ελαφρών εξαρτημάτων.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

- Τοποθέτηση ελαφρών εξαρτημάτων και υλικών
- Τοποθέτηση αφρών, τσόχας, υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=75515>

tesa® 75515

Προϊόντος πληροφορίες

Εφαρμογές

- Πλαστικοποίηση μονωτικών υλικών
- Τοποθέτηση συστημάτων δαπέδων
- Τοποθέτηση μεμβρανών switch
- Συναρμολόγηση (splicing)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| • Υλικό φορέα | κανένα | • Βάρος υποστρώματος | 80 g/m ² |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο
ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 70 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | κρυσταλλοειδές χαρτί | • Χρώμα υποστρώματος | brown/blue logo |
| • Χρώμα | διαφανές | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|-----------|---|--------|
| • Temperature resistance min. | -40 °C | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία
βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης
στους 23°C | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία
μακροπρόθεσμα | 100 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης
στους 40°C | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές | καλή | • Κολλητικότητα | καλή |

tesa® 75515

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	11 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	5 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	13 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	6.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	10 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	12 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	14 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	9 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	14.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	15 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	14 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	12 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	10 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	14 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	10 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Εκδόσεις χαρτιού αποδέσμευσης:

- PV4: λευκό PE επικαλυμμένο χαρτί (118μm; 113g/m²)
- PV12: διαφανές PET χαρτί αποδέσμευσης (75μm; 105g/m²)
- PV20: καφέ επώνυμο χαρτί αποδέσμευσης (70μm; 80g/m²)
- PV21: λευκό γυαλισμένο χαρτί αποδέσμευσης (78μm; 90g/m²)

Τα PV12 PET και PV4 PE επικαλυμμένα χαρτιά αποδέσμευσης έχουν σταθερές διαστάσεις και είναι ιδανικά για εφαρμογές, μεταφορά και αποθήκευση με έκθεση σε υψηλή υγρασία

Χαμηλά VOC - μετρήθηκαν σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278, η tesa® 75515 δεν περιέχει καμία από τις απαγορευμένες ουσίες που ορίζονται από το υπό διαμόρφωση GB πρότυπο (Κίνα).

tesa® 75515

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=75515>