


tesa® 4972

Προϊόντος πληροφορίες



Διαφανής διπλής όψης ταινία φιλμ πάχους 48μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4972 είναι μια διαφανής, αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης που αποτελείται από υπόστρωμα PET και ειδική ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Πάχος: 48μm
- Υψηλό επίπεδο πρόσφυσης
- Εξαιρετική αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες
- Άριστη απόδοση στη διαχείριση κατά τις διαδικασίες μεταποίησης

Εφαρμογές

- Στερέωση μεταλλικών ή πλαστικών εμβλημάτων και επιγραφών
- Στερέωση ανακλαστικής μεμβράνης σε πλαίσιο LCD
- Συγκόλληση λεπτών πλαστικών φιλμ

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PET | • Συνολικό πάχος | 48 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | διαφανές |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 50 % | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 20 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές | καλή | | |

tesa® 4972

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	5.3 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	7 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	6.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	3 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	5.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	4.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	7.7 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	5.4 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	6.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	7.1 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	8.6 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	5.7 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	3.1 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	9.4 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	3.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	7 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	5.3 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	9.6 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Εναλλακτικές επενδύσεις:

PV20 καφέ/μπλε λογότυπο, χαρτί glassine (71μm, 82g/m²)

PV43 λευκό/μπλε λογότυπο, χαρτί με επικάλυψη PE (122μm, 120g/m²)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4972>