

# tesa® 60652

## Προϊόντος πληροφορίες



Καθολική ταινία αλουμινίου με χάρτινο υπόστρωμα - 50μ φύλλο

### Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60652 είναι μια ταινία αλουμινίου βασισμένη σε φύλλο αλουμινίου πάχους 50 μm (2 mil), με διαφανή ακρυλική κόλλα και λευκό, μονόπλευρα σιλικονοποιημένο, χάρτινο υπόστρωμα πάχους 85 μm.

### Χαρακτηριστικά

- Μηχανικά σταθερή και εύκαμπτη
- \* Εύκολα αφαιρούμενο υπόστρωμα
- \* Κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές
- \* Φράγμα ενάντια στην υγρασία, τα αέρια και τους ατμούς
- \* Ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμη
- \* Ανθεκτική στη γήρανση
- \* Ανακλά τη θερμότητα και το φως
- \* Αντιφλογιστική σύμφωνα με το DIN 4102, κλάση B1
- \* Αντιφλογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις της UL510A
- \* Πληροί τις απαιτήσεις της UL723

### Εφαρμογές

- Στερέωση πηνίων ψυγείου στη βιομηχανία οικιακών συσκευών
- Συγκόλληση και σφράγιση θερμομονωτικών υλικών, αεραγωγών και σωληνώσεων
- Για να καταστήσετε τα υπόστρωμα ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμη
- Για ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας

# tesa® 60652

## Προϊόντος πληροφορίες

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                  |                      |       |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------|
| • Υλικό φορέα         | φύλλο αλουμινίου | • Συνολικό πάχος     | 90 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό         | • Πάχος υποστρώματος | 85 μm |
| • Τύπος υποστρώματος  | χαρτί            | • Χρώμα υποστρώματος | λευκό |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                               |            |                               |           |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση   | 6 %        | • Operation temperature from  | -40 °C    |
| • Αντοχή εφελκυσμού           | 40 N/cm    | • Operation temperature up to | +160 °C   |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Ručno kidanje               | πολύ καλή |
| • Liner release force         | 0.3 N/cm   | • Εύκολη αφαίρεση             | όχι       |

### συγκολλητική δύναμη

- |                                 |          |                               |        |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing           | 9 N/cm   | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 6 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά) | 9 N/cm   | • Προσκόλληση σε χάλυβα       | 9 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά)    | 4.5 N/cm |                               |        |

### Πιστοποιητικά

#### Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- DIN 4102 B1 and UL 510A

# tesa® 60652

## Προϊόντος πληροφορίες

### Πρόσθετες πληροφορίες

Το συνολικό πάχος που αναφέρεται στην ενότητα "Τεχνικά Δεδομένα" περιγράφει το πάχος της ταινίας χωρίς το υπόστρωμα. Το πάχος με το υπόστρωμα είναι 175  $\mu\text{m}$  (6,9 mil).

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60652>