

tesa® 51960

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία τοποθέτησης χαλιών για επαγγελματίες χρήστες - αφαιρούμενη -

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 51960 είναι μια διπλής όψης ταινία τοποθέτησης χαλιών. Η ανοικτή πλευρά μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αφαιρεθεί χωρίς υπολείμματα από πολλές επιφάνειες και αποτελείται από φιλμ PP με ακρυλική κόλλα.

Η πλευρά με τη μεγαλύτερη συγκολλητική δύναμη καλύπτεται με λευκό προστατευτικό χαρτί.

Χαρακτηριστικά

- Η tesa® 51960 είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική στη γήρανση και στα πλαστικοποιητές (δεν προκαλεί αποχρωματισμό δαπέδων PVC / CV).
- Η διαφορά συγκολλητικής δύναμης είναι προσαρμοσμένη για εφαρμογές τοποθέτησης χαλιών και εγγυάται πολύ υψηλή προσκόλληση σε πολλές κοινώς χρησιμοποιούμενες επιφάνειες.

Εφαρμογές

Συγκόλληση στα άκρα και στις ενώσεις επενδύσεων δαπέδου με αφρώδη ή υφαντά υφασμάτινα υποστρώματα, καθώς και δαπέδων PVC και CV, σε σχεδόν κάθε επιφάνεια.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP ενισχυμένη με ύφασμα | • Συνολικό πάχος | 248 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | ημιδιαφανές |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 80 % | • Αντοχή σε αποσκληρυντές | μέτρια |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αντοχή σε χημικά | πολύ καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 120 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | μέτρια | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 60 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | χαμηλή | • Κολλητικότητα | καλή |

tesa® 51960

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|--|----------|---|-----------|
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 3 N/cm | • Προσκόλληση σε PP | 4.2 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες) | 3.5 N/cm | • Προσκόλληση σε PP (καλυμμένη πλευρά, αρχικά) | 4.2 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες) | 5.1 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 4.7 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (καλυμμένη πλευρά, αρχικά) | 4.5 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 6.6 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 3.5 N/cm | • Συγκόλληση σε Ατσάλι | 13.7 N/cm |
| | | • Συγκόλληση σε Ατσάλι (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες) | 13.7 N/cm |
| | | • Συγκόλληση σε Χάλυβα | 9 N/cm |
| | | • Συγκόλληση σε Χάλυβα (καλυμμένη πλευρά, αρχικά) | 9 N/cm |

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύμφωνα με το DIN 18365, η επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη, καθαρή, μόνιμα ενωμένη και στεγνή, καθώς και απαλλαγμένη από λάδι ή κερί.

(Δεν είναι κατάλληλη για φυσική πέτρα)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51960>