



tesa® 54411

Προϊόντος Πληροφορίες



Σφραγιστικό υψηλής απόδοσης

Περιγραφή προϊόντος

Το σφραγιστικό υψηλών επιδόσεων tesa® 54411 είναι μια αξιόπιστη και ανθεκτική λύση σφράγισης που είναι ιδανική για μια ποικιλία εφαρμογών. Η ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία επένδυση και η ακρυλική κόλλα που αντέχει στο πέρασμα του χρόνου εξασφαλίζουν ότι μπορεί να αντέξει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Είτε θέλετε να σφραγίσετε έναν αρμό είτε να προστατεύσετε από τη σκόνη και την υγρασία, το tesa® 54411 είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ο σχεδιασμός υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει ότι θα παρέχει μια μακροχρόνια σφράγιση στην οποία μπορείτε να βασίζεστε.

Χαρακτηριστικά

- Η επίστρωση τοποθετείται στην κορυφή της επένδυσης για να διευκολύνει την εφαρμογή της μαλακής κόλλας χωρίς καταπόνηση.
- Η επίστρωση μπορεί να αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή της αρχικής πίεσης, αποκαλύπτοντας την επένδυση που είναι βαφόμενη και ανθεκτική στην τριβή.
- Η κόλλα και η επένδυση είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστες, και αυτό τις καθιστά ιδανικές για τη σφράγιση αρμών και πριτσινιών με μικρή πίεση.
- Η κόλλα είναι ιδανική για γρήγορη σφράγιση, καθώς διαβρέχεται αμέσως, μειώνοντας το χρόνο σκλήρυνσης σε σύγκριση με τα στεγανοποιητικά.
- Το προϊόν μας δεν περιέχει φθοριούχα χημικά (PFAS) για να διασφαλίζεται η ασφάλεια στη χρήση.

Εφαρμογές

- Σφραγίστε αρμούς, ραφές και πριτσίνια άμεσα και μόνιμα
- Επισκευάστε πλαστικές δεξαμενές, σιλό, δοχεία εύκολα και γρήγορα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | Ionomer film | • Πάχος ταινίας | 1100 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 60 µm |
| • Τύπος υποστρώματος | siliconised PET | • Χρώμα υποστρώματος | διαφανές |



tesa® 54411

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	330 %	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	35 N/cm	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Operation temperature up to	100 °C	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Ručno kidanje	όχι	• Κολλητικότητα	καλή
• Water resistance	πολύ καλή	• Συμμόρφωση	πολύ καλή
• Αντοχή σε UV	104 weeks	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή		

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	12 N/cm	• Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	11 N/cm
• Adhesion to Backing	5 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Είναι δυνατόν να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές πρόσφυσης αποκόλλησης ή ακόμη και να μειωθεί ο χρόνος παραμονής με τη χρήση

- του tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure για μέταλλα
- tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass για γυαλί

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=54411>