

tesa® 62520

Προϊόντος πληροφορίες



2000 μm διπλής όψεως ταινία αφρού PE

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 62520 είναι μια διπλής όψεως ταινία αφρού PE για γενικές εφαρμογές στερέωσης.

Χαρακτηριστικά

- Καλή πρόσφυση σε έντονα δομημένες επιφάνειες
- Πιστοποίηση επαφής με το δέρμα σύμφωνα με ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Πολυλειτουργική κόλλα για υψηλή άμεση πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Πλήρως κατάλληλη για εξωτερική χρήση: ανθεκτική σε UV, νερό και γήρανση
- Υψηλή άμεση προσκόλληση ακόμη και σε χαμηλή πίεση συγκόλλησης
- Πολύ καλή απορρόφηση κραδασμών σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Αποτελείται από εξαιρετικά εύκαμπτο υπόστρωμα αφρού PE κλειστής κυψέλης και ακρυλική κολλητική ύλη ενισχυμένη με κόλλα.

Εφαρμογές

- Προφίλ περιθωρίων παραθύρων
- Πλαίσια παραθύρων
- Στεγανοποίηση σκόνης και υγρασίας
- Διακοσμητικά στοιχεία σε πόρτες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 2000 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο/ λευκό |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 170 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 10.2 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή | • Κολλητικότητα | καλή |
| • Αντοχή σε χημικά | πολύ καλή | | |

tesa® 62520

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	2 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	2 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόσφυση στην αποκόλληση:

Εκδόσεις υποστρώματος:

- PV0 καφέ χαρτί glassine (71 μm)
- PV10 κόκκινη διαφανής μεμβράνη PP (120 μm)
- Άμεσα: διάσπαση αφρού σε ατσάλι, αλουμίνιο, ABS, PC, PS, PET, PVC
- Μετά από 14 ημέρες: διάσπαση αφρού σε ατσάλι, αλουμίνιο, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62520>