


tesa® ACXplus 77611

Προϊόντος πληροφορίες



Αυτοκόλλητη ταινία αφρού ακρυλικής βάσης διπλής όψης 1,1 mm για την τοποθέτηση εξωτερικών μερών αυτοκινήτου

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® ACX^{plus} 77611 είναι αυτοκόλλητη ταινία αφρού ακρυλικής βάσης διπλής όψης 1,1 mm με μοναδικό σχεδιασμό διπλού στρώματος, επιστρωμένη με κόλλα χαμηλής επιφανειακής ενέργειας (LSE) στην καλυμμένη πλευρά. Η υψηλών επιδόσεων LSE κόλλα της παρουσιάζει εξαιρετική αρχική συγκολλητική ικανότητα σε διάφορους τύπους διαφανούς βερνικιού OEM και μπορεί να φτάσει σχεδόν στη μέγιστη απόδοσή της αμέσως μετά την εφαρμογή. Ακόμα και σε θερμοκρασίες έως και 5°C, η tesa® ACX^{plus} 77611 παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης στο διαφανές βερνίκι.

Η tesa® ACX^{plus} 77611 συνιστάται ιδιαίτερα για την τοποθέτηση μερών με αστάρι, συμπεριλαμβανομένων επιφανειών με νευρώσεις σε δύσκολες προς συγκόλληση διαφανείς βαφές. Χάρη στον ιξωελαστικό πυρήνα αφρού ακρυλικής βάσης, η tesa® ACX^{plus} 77611 έχει τη δυνατότητα να απορροφά και να διαχέει δυναμικά και στατικά φορτία.

Διατίθεται επίσης σε πάχη 0,8 mm και 1,5 mm.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικό επίπεδο πρόσφυσης αμέσως μετά την εφαρμογή
- Άριστη σταθερότητα συγκόλλησης σε θερμοκρασία εφαρμογής έως και 5°C στη βαμμένη επιφάνεια
- Προϊόν χωρίς PFAS / PFOS
- Αποδοτική και αξιόπιστη εφαρμογή σε OEM
- Ιξωελαστικός ακρυλικός πυρήνας αφρού για αντιστάθμιση των διαφορετικών θερμικών διαστολών των συγκολλημένων μερών
- Εξαιρετική ικανότητα επαφής με υγρές επιφάνειες
- Υψηλή αντοχή σε υγρασία και υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

Εφαρμογές

Η tesa® ACX^{plus} 77611 είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα μόνιμων εξωτερικών εφαρμογών στερέωσης, όπως:

- Πλαϊνές λωρίδες αμαξώματος και διακοσμητικά τελειώματα
- Σήματα
- Σπόιλερ
- Κεραίες
- Επενδύσεις κολώνας

Για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας, ώστε να σας προτείνουμε το κατάλληλο προϊόν.

tesa® ACXplus 77611

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	αφρώδες ακρυλικό	• Συνολικό πάχος	1100 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Χρώμα	γκρι
• Τύπος υποστρώματος	PE		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Ανθεκτικό στην υγρασία	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	80 °C
• Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 to +80 °C	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	8 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα	26 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 3 ημέρες)	12 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	26 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 3 ημέρες)	28 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	26 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	23 N/cm	• Συγκόλληση σε Ατσάλι (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 3 ημέρες)	31 N/cm
• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	12 N/cm	• Συγκόλληση σε Χάλυβα (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	25 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

- Αντοχή σε στατικό διάτμηση δοκιμασμένη με ταινία 25 mm x 25 mm σε χάλυβα, βάρος 200 g
- PV 15 = βασικό μπλε liner φιλμ HDPE με σιλικόνη
- PV29 = βασικό μπλε liner φιλμ θερμοσφραγίσιμο και κατάλληλο για επικόλληση ετικετών
- Εύρος θερμοκρασιών: οι τιμές εξαρτώνται από το φορτίο

tesa® ACXplus 77611

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=77611>