



tesa® 77815

Προϊόντος Πληροφορίες



Ακρυλική αφρώδης ταινία διπλής όψης 1,5 mm για τη στερέωση εξαρτημάτων αυτοκινήτου εξωτερικής τοποθέτησης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® ACX^{plus} 77815 μπορεί να σας βοηθήσει να καταργήσετε το αστάρι από τη διαδικασία σας!

Η κόλλα LSE υψηλής απόδοσης δημιουργεί αποτελεσματική και ασφαλή κόλληση σε τυπικά εξαρτήματα σύνδεσης αυτοκινήτων από πλαστικά LSE (όπως PP και PP/EPDM) και MSE (όπως ABS) χωρίς αστάρι. Επιπλέον, το προϊόν μας έχει επίσης εξαιρετικές ιδιότητες κόλλησης όταν πρόκειται για διαφορετικούς τύπους διαφανών επιστρώσεων OEM. (LSE: χαμηλή επιφανειακή ενέργεια, MSE: μεσαία επιφανειακή ενέργεια). Χάρη στον πυρήνα της από ιξωδοελαστικό ακρυλικό αφρό, η σειρά tesa® ACX^{plus} 77815 Primerless Line διαθέτει την ικανότητα απορρόφησης και διασποράς δυναμικών και στατικών φορτίων.

Διατίθενται πάχη 0,5 mm, 0,8 mm και 1,1 mm

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά:

- Υψηλή αρχική απόδοση σε πλαστικά LSE και διαφανείς επιστρώσεις OEM δύσκολης κόλλησης
- # Εξαιρετική σταθερότητα κόλλησης σε μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών
- # Φτάνει σε υψηλό επίπεδο πρόσφυσης αποκόλλησης αμέσως μετά την εφαρμογή
- # Εξαιρετική πρόσφυση αποκόλλησης σε υποστρώματα PP, ακόμη και σε θερμοκρασία εφαρμογής μόλις 5 °C
- # Πυρήνας ιξωδοελαστικού ακρυλικού αφρού για την αντιστάθμιση της διαφορετικής θερμικής επιμήκυνσης των συγκολλούμενων μερών
- # Εξαιρετική ιδιότητα διαβροχής
- # Υψηλή αντοχή στην υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία

Πλεονεκτήματα:

- # Καταργεί το αστάρι στη διαδικασία παραγωγής
- # Επιτρέπει πολύ πιο αποδοτική και ισχυρή εφαρμογή
- # Μειώνει το συνολικό κόστος της διαδικασίας

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=77815>



tesa® 77815

Προϊόντος Πληροφορίες

Χαρακτηριστικά

- # Βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής στον χώρο εργασίας
- # Επιτυγχάνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή

Εφαρμογές

Η tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μόνιμης εξωτερικής στερέωσης. Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (και τα σχετικά υποστρώματα), προκειμένου να παρέχουμε την κατάλληλη σύσταση προϊόντος.

- # Πλαϊνά καλούπια αμαξώματος και διακοσμητικά στοιχεία
- # Εμβλήματα
- # Αεροτομές
- # Κεραίες
- # Προστατευτικά κολονών
- # Στερέωση PDC

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Ακρυλικός Αφρός | • Συνολικό πάχος | 1500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | LSE | • Χρώμα | γκρι |
| • Τύπος υποστρώματος | PE | • Χρώμα υποστρώματος | μπλε |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---|---------------|
| • L-jig | καλή | • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 90°C | πολύ καλή |
| • T-block | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία | -40 to +80 °C |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |



tesa® 77815

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 3 ημέρες)	34 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	39 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά, 1 min)	32 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	39 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 3 ημέρες)	44 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά, 1 min)	36 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά, 1 min)	34 N/cm		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=77815>