



tesa® 68542

Προϊόντος Πληροφορίες

Διαφανής ταινία μεμβράνης διπλής όψης 50 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 68542 είναι μια διαφανής αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης που αποτελείται από μια επένδυση PET και μια συγκολλητική ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Πάχος 50 μm
- Καλές επιδόσεις χειρισμού σε διεργασίες μετατροπής
- Υψηλή αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες
- Υψηλό επίπεδο κόλλησης

Εφαρμογές

Η tesa® 68542 χρησιμοποιείται για γενικές εφαρμογές στερέωσης και πλαστικοποίησης, ειδικά στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PET | • Συνολικό πάχος | 50 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | διαφανές |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 50 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 20 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | πολύ καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | μέτρια | • Κολλητικότητα | καλή |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές | πολύ καλή | | |



tesa® 68542

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	5 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	5.2 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	6.1 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	5.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	2 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	6 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	5.3 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	5.3 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	5.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	6.6 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	7.9 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	2 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	2.8 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	7.2 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές επίστρωσης:

PV20: γκλασέ χαρτί με καφέ/μπλε λογότυπο (71 μm, 82 g/m²)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=68542>