



tesa® 58398

Προϊόντος Πληροφορίες



tesa® 58398 θερμικά αγωγήμη ταινία 400 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 58398 είναι μια θερμικά αγωγήμη ταινία 400 μm.

Χαρακτηριστικά

- Είναι εξοπλισμένο με ειδική ακρυλική κόλλα που παρέχει ορισμένη θερμική αγωγιμότητα όταν εφαρμόζεται μεταξύ της πηγής θερμότητας και του απαγωγέα θερμότητας.
- Έχει καλή απόδοση σε πολικά υποστρώματα.

Εφαρμογές

Εφαρμόζεται μεταξύ της πηγής θερμότητας και του απαγωγέα θερμότητας για τη μεταφορά της θερμότητας.

- Στερέωση πλάκας ψύξης σε μονάδες μπαταρίας
- Μονάδα ηλεκτρονικών τροφοδοσίας
- FPC και PCB

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|-------|
| Υλικό φορέα | κανένα | Χρώμα | λευκό |
| Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | Χρώμα υποστρώματος | λευκό |

Ποικιλία προϊόντων

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----|
| Available colors | λευκό | Available thicknesses | 400 |
| Available formats | Log roll, A4 sheet | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|
| Breakdown voltage | 6 KV | Thermal conductivity z-direction | 0.65 W/mK |
| Flame retardancy | V2 | Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 150 °C |
| Hardness - Shore 00 | 74 STK | Απελευθέρωση υποστρώματος | εύκολο |
| Temperature resistance (-40°C) | πολύ καλή | Πυκνότητα | 1.65 g/cm ³ |
| Temperature resistance (125°C) | πολύ καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 3 N/cm | Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°) | 3 N/cm |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58398>



tesa® 58398

Προϊόντος Πληροφορίες

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι τιμές στην παρούσα ενότητα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο ως αντιπροσωπευτικές ή τυπικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς προδιαγραφών.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58398>