



tesa® 75507

Προϊόντος Πληροφορίες



Συγκολλητική ακρυλική ταινία μεταφοράς διπλής όψης 75 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 75507 – Team 4965 Transfer 75 μm είναι μια προσαρμόσιμη, συγκολλητική ακρυλική ταινία μεταφοράς με πάχος 75 μm. Είναι εξοπλισμένη με τη δοκιμασμένη και γνωστή μας κόλλα tesa® 4965, η οποία είναι διαφανής, ανθεκτική στο πέρασμα του χρόνου και έχει υψηλή αρχική πρόσφυση. Η tesa® 75507 – Team 4965 Transfer 75 μm προσφέρει επομένως πολύ καλή άμεση πρόσφυση σε ανώμαλες επιφάνειες και είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η πλαστικοποίηση ελαφρών, λεπτών υλικών.

Αρκετά προϊόντα είναι εξοπλισμένα με αυτή τη μοναδική και υψηλής απόδοσης κόλλα tesa® 4965: όλα μαζί, απαρτίζουν την ομάδα Team 4965. Αυτή η σειρά ταινιών διπλής όψης βοηθά στην εύκολη επιλογή της πιο αποτελεσματικής ταινίας με βάση τις απαιτήσεις, τα προϊόντα και τις διαδικασίες των πελατών. Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα ολόκληρης της γκάμας tesa® 4965 εδώ: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

βιώσιμες— πλευρές

- tesa® 75507 Next Gen με -43% εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με την προηγούμενη tesa® 75507
- Συγκολλητική ακρυλική κόλλα σταθμισμένης βιομάζας

tesa® Πιο βιώσιμη χάρτινη επίστρωση:

- Χάρτινη επίστρωση υπεύθυνου πορισμού (πιστοποιημένη)
- Αλεύκαστο χαρτί με 30% ανακυκλωμένες ίνες



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Πολύ καλή ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία και την υγρασία
- Πιστοποίηση επαφής με το δέρμα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Σύμφωνα με το πρότυπο UL 969 Αρχείο UL: MH18055
- Καλές ιδιότητες διάτρησης
- Πολύ καλή αρχική κόλληση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων
- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα λόγω του σχεδιασμού της ταινίας μεταφοράς
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις – μετράται σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278

Εφαρμογές

Η tesa® 75507 – Team 4965 Transfer 75 μm είναι κατάλληλη για εφαρμογές στερέωσης και πλαστικοποίησης εύκαμπτων υλικών και ελαφρών εξαρτημάτων.

Παραδείγματα εφαρμογών είναι σε:

- Στερέωση ελαφρών εξαρτημάτων και υλικών
- Στερέωση αφρών, τσόχας, υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=75507>



tesa® 75507

Προϊόντος Πληροφορίες

Εφαρμογές

- Πλαστικοποίηση μονωτικών υλικών
- Στερέωση συστημάτων επίστρωσης δαπέδου
- Στερέωση διακόπτη μεμβράνης
- Ένωση

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| • Υλικό φορέα | κανένα | • Βάρος υποστρώματος | 80 g/m ² |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο | • Πάχος υποστρώματος | 70 μm |
| | ακρυλικό | • Χρώμα υποστρώματος | καφέ |
| • Τύπος υποστρώματος | κρυσταλλοειδές χαρτί | | |
| • Χρώμα | διαφανές | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|--------|
| • Temperature resistance min. | -40 °C | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές | καλή | • Κολλητικότητα | καλή |



tesa® 75507

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	10 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	11.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	5.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	8.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	10 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	12 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	8 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	12.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	4.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	9 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές επίστρωσης:

- PV0: καφέ γκλασέ χάρτινη επίστρωση (70 μm , 80 g/m^2)
- PV4: λευκή χάρτινη επίστρωση με επικάλυψη PE (118 μm , 113 g/m^2)
- PV12: διαφανής επίστρωση PET (75 μm , 105 g/m^2)
- PV20: επώνυμη καφέ γκλασέ χάρτινη επίστρωση (70 μm , 80 g/m^2)
- PV21: λευκή επίστρωση από χαρτί γκλασέ; (78 μm , 90 g/m^2)

Η σταθερή στις διαστάσεις επίστρωση PV12 PET είναι η πλέον κατάλληλη για εφαρμογές, αποστολή και αποθήκευση με έκθεση σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις – μετρούμενη σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278, η tesa® 75507 δεν περιέχει καμία μεμονωμένη ουσία που να περιορίζεται από τους προβλεπόμενους κανονισμούς GB (Κίνα).



tesa® 75507

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=75507>