

tesa® 75507

Προϊόντος πληροφορίες



75μm διπλής όψης αυτοκόλλητη ακρυλική ταινία μεταφοράς

Περιγραφή προϊόντος

tesa® 75507 - Ομάδα 4965 Transfer 75μm είναι μια εύκαμπτη, αυτοκόλλητη ακρυλική ταινία μεταφοράς πάχους 75μm. Είναι εφοδιασμένη με την δοκιμασμένη και ευρέως γνωστή κόλλα tesa® 4965, η οποία είναι διαφανής, ανθεκτική στη γήρανση και έχει υψηλή άμεση συγκολλητικότητα. tesa® 75507 - Ομάδα 4965 Transfer 75μm προσφέρει επομένως πολύ καλή άμεση πρόσφυση σε ανώμαλες επιφάνειες και είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η πλαστικοποίηση ελαφριών, λεπτών υλικών.

Πολλά προϊόντα είναι εξοπλισμένα με αυτήν την μοναδική και υψηλής απόδοσης κόλλα tesa® 4965 και μαζί, αυτά τα προϊόντα απαρτίζουν την Ομάδα 4965. Αυτή η γκάμα διπλής όψης ταινιών διευκολύνει την επιλογή της πιο αποδοτικής ταινίας με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη, τα προϊόντα και τις διαδικασίες. Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα ολόκληρης της σειράς tesa® 4965 εδώ: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

βιώσιμες— πλευρές

- tesa® 75507 Next Gen με -43% εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με το προηγούμενο tesa® 75507
- Βασισμένη στη βιομάζα αυτοκόλλητη ακρυλική κόλλα

tesa® Πιο Βιώσιμο Προστατευτικό Χαρτί:

- Υπεύθυνα προερχόμενο προστατευτικό χαρτί (πιστοποιημένο)
- Αλεύκαντο χαρτί με 30% ανακυκλωμένες ίνες



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Πολύ καλή αντοχή σε θερμοκρασία και υγρασία
- Πιστοποίηση για επαφή με το δέρμα σύμφωνα με ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Σύμφωνα με το πρότυπο UL 969. UL αρχείο: MH18055
- Καλές ιδιότητες για κοπή με μήτρα
- Πολύ καλή αρχική συγκολλητικότητα σε ευρεία ποικιλία υποστρωμάτων
- Εξαιρετική ευκαμψία χάρη στον σχεδιασμό της ταινίας μεταφοράς
- Χαμηλές εκπομπές VOC - μετρήθηκαν σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278

Εφαρμογές

tesa® 75507 - Ομάδα 4965 Transfer 75μm είναι κατάλληλη για εφαρμογές επικόλλησης και πλαστικοποίησης εύκαμπτων υλικών και ελαφρών εξαρτημάτων.

Ενδεικτικές εφαρμογές είναι:

- Στερέωση ελαφρών εξαρτημάτων και υλικών
- Στερέωση αφρολέξ, τσόχας, υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=75507>

tesa® 75507

Προϊόντος πληροφορίες

Εφαρμογές

- Πλαστικοποίηση μονωτικών υλικών
- Στερέωση συστημάτων δαπέδων
- Στερέωση μεμβρανών ηλεκτρολογίων
- Συγκόλληση σε διαδοχή (splicing)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| • Υλικό φορέα | κανένα | • Βάρος υποστρώματος | 80 g/m ² |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 70 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | κρυσταλλοειδές χαρτί | • Χρώμα υποστρώματος | καφέ |
| • Χρώμα | διαφανές | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|--------|
| • Temperature resistance min. | -40 °C | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές | καλή | • Κολλητικότητα | καλή |

tesa® 75507

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	10 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	11.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	5.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	8.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	10 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	12 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	8 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	12.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	4 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	4.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	9 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Εκδοχές προστατευτικού χαρτιού (liner):

- PV0: καφέ γυαλιστερό χαρτί glassine (70μm· 80g/m²)
- PV4: λευκό χαρτί με επικάλυψη PE (118μm· 113g/m²)
- PV12: διαφανές PET προστατευτικό χαρτί (75μm· 105g/m²)
- PV20: επώνυμο καφέ γυαλιστερό χαρτί glassine (70μm· 80g/m²)
- PV21: λευκό γυαλιστερό χαρτί glassine (78μm· 90g/m²)

Το διαστατικά σταθερό προστατευτικό PV12 PET είναι ιδανικό για εφαρμογές, αποστολή και αποθήκευση με έκθεση σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Χαμηλές εκπομπές VOC - μετρήθηκαν σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278, το tesa® 75507 δεν περιέχει καμία από τις μεμονωμένες ουσίες που περιορίζονται από το προσχέδιο κανονισμών GB (Κίνα).

tesa® 75507

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=75507>