


tesa® 58351

Προϊόντος πληροφορίες



Η tesa® 58351 είναι μια διαφανής ταινία μεμβράνης PET μονής όψης 73 μm.

Περιγραφή προϊόντος

Η συγκολλητική ακρυλική κόλλα προσδίδει σε αυτό το προϊόν πολύ καλή αντοχή στην αποκόλληση και εξαιρετική ιδιότητα κατά της απώθησης. Η διαφανής επένδυση μεμβράνης PET 23 μm προσφέρει εξαιρετική ιδιότητα ηλεκτρικής μόνωσης. Η γκλασέ επίστρωση εξασφαλίζει ότι μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα χωρίς υπολείμματα κόλλας. Μπορεί να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και μακροχρόνιας αντοχής της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Εφαρμογές

- Ηλεκτρική μόνωση με ιδιότητα κατά της απώθησης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Βάρος υποστρώματος | 69 g/m ² |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 71 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | κρυσταλλοειδές χαρτί | • Χρώμα υποστρώματος | λευκό/ κόκκινο |
| • Συνολικό πάχος | 73 μm | | λογότυπο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| • Breakdown voltage | 6.5 KV | • Διηλεκτρική τάση διάσπασης | 6500 V |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά) | 4.5 N/cm | • Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες) | 6.3 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 5 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PC (αρχικά) | 3.3 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 7.9 N/cm |

tesa® 58351

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58351>