



# tesa® 5939

## Προϊόντος Πληροφορίες

Λευκή υφασμάτινη ταινία διπλής όψης 190 μm

### Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 5939 είναι μια λευκή ταινία διπλής όψης για την τοποθέτηση χαλιών. Αποτελείται από μια ισχυρή επένδυση από ύφασμα PET σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό σύστημα συγκόλλησης από συνθετικό καουτσούκ.

Η ειδικά σχεδιασμένη κόλλα στην ανοικτή πλευρά συνδυάζει υψηλή αρχική δύναμη κόλλησης με δυνατότητα αφαίρεσης χωρίς υπολείμματα έως και 14 ημέρες από τις περισσότερες κοινές επιφάνειες. (Πρέπει να δοκιμαστεί ξεχωριστά πριν από τη χρήση!)

### Χαρακτηριστικά

- Πολύ καλή αρχική κόλληση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων
- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα λόγω της εύκαμπτης και ισχυρής εξαιρετικής από ύφασμα PET
- Καλή ικανότητα σχισίματος στο χέρι

### Εφαρμογές

- Προσωρινή τοποθέτηση χαλιών κατά τη διάρκεια εκθέσεων, συνεδρίων και ανακαινίσεων
- Στερέωση συστημάτων επίστρωσης δαπέδου
- Στερέωση ελαφρών εξαρτημάτων και υλικών
- Ένωση

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

|                       |                      |                      |         |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| • Υλικό φορέα         | Ύφασμα PET           | • Χρώμα              | Λευκό   |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ  | • Πάχος υποστρώματος | 69 μm   |
| • Τύπος υποστρώματος  | κρυσταλλοειδές χαρτί | • Χρώμα υποστρώματος | κίτρινο |
| • Συνολικό πάχος      | 190 μm               |                      |         |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

|                             |         |                                        |       |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 25 %    | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 75 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 60 °C |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=05939>



# tesa® 5939

## Προϊόντος Πληροφορίες

### συγκολλητική δύναμη

- |                                                |         |                                                                 |         |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)               | 8 N/cm  | • Συγκόλληση σε Ατσάλι (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες) | 14 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 14 N/cm |                                                                 |         |

### Πρόσθετες πληροφορίες

Ισοδύναμη ποιότητα προϊόντος διατίθεται και σε μαύρο χρώμα: tesa® 5938

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=05939>