




tesa® 62624

Προϊόντος Πληροφορίες



Μαύρη ταινία αφρού διπλής όψης υψηλής απόδοσης 200 µm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 62624 είναι μια μαύρη λεπτή ταινία αφρού διπλής όψης. Η ταινία είναι εξοπλισμένη με συγκολλητική ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Πάχος 200 µm
- Πολύ υψηλή αντοχή κόλλησης
- Η εξαιρετικά προσαρμόσιμη αφρώδης επένδυση παρέχει εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς
- Ανώτερη αντίσταση στην εξώθηση λόγω της ισχυρής κόλλας υψηλής απόδοσης
- Καλή λειτουργία σφράγισης έναντι υγρασίας και σκόνης
- Αδιαβροχοποίηση

Εφαρμογές

- Στερέωση πάνελ αφής
- Στερέωση φακού σε κινητά τηλέφωνα
- Στερέωση καλύμματος / εμπρόσθιου πάνελ LCD σε φορητούς υπολογιστές
- Στερέωση σε ανώμαλες και τραχιές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 200 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο |
| • Τύπος υποστρώματος | Μεμβράνη PET | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|---|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 340 % | • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 6.7 N/cm | • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή |



tesa® 62624

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	11 N/cm	• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	14.5 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	14.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	16 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	11.8 N/cm	• Προσκόλληση σε PMMA (αρχικά)	15.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	13.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PMMA (έπειτα από 14 ημέρες)	16.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά)	15 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε Γυαλί (έπειτα από 14 ημέρες)	16 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	16 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62624>