

tesa® 75505

Προϊόντος πληροφορίες



50μm διπλής όψης ακρυλικό με αυξημένη προσκόλληση

Περιγραφή προϊόντος

tesa® 75505 - Team 4965 Transfer 50μm είναι μια εύκαμπτη, ακρυλική αυτοκόλλητη ταινία μεταφοράς με αυξημένη προσκόλληση και πάχος 50μm. Είναι εξοπλισμένη με την δοκιμασμένη και αναγνωρισμένη κόλλα tesa® 4965 η οποία είναι διαφανής, ανθεκτική στη γήρανση και διαθέτει υψηλή αρχική πρόσφυση. tesa® 75505 - Team 4965 Transfer 50μm συνεπώς προσφέρει πολύ καλή άμεση πρόσφυση σε ανώμαλες επιφάνειες και είναι κατάλληλη για ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η επικάλυψη ελαφριών και λεπτών υλικών.

Πολλά προϊόντα είναι εξοπλισμένα με αυτή την μοναδική και υψηλών επιδόσεων κόλλα tesa® 4965 και μαζί συνθέτουν τη σειρά Team 4965. Αυτή η συλλογή διπλής όψης ταινιών βοηθά στην εύκολη επιλογή της πιο αποτελεσματικής ταινίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, τα προϊόντα και τις διαδικασίες. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της πλήρους συλλογής tesa® 4965 εδώ: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

βιώσιμες— πλευρές

- tesa® 75505 Επόμενης Γενιάς με -38% εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με το προηγούμενο tesa® 75505
- Ακρυλική κόλλα με βιογενή ισοζυγισμένη μάζα και αυξημένη προσκόλληση

tesa® Πιο Βιώσιμο Liner Χαρτιού:

- Υπεύθυνα προερχόμενο liner χαρτιού (πιστοποιημένο)
- Αχλωρίωτο χαρτί με 30% ανακυκλωμένες ίνες



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Πολύ καλή αντοχή στη θερμοκρασία και την υγρασία
- Πιστοποίηση επαφής με το δέρμα σύμφωνα με ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Σύμφωνα με το πρότυπο UL 969. Αριθμός αρχείου UL: MH18055
- Καλή συμπεριφορά στην κοπή
- Πολύ καλή αρχική προσκόλληση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων
- Εξαιρετική ευκαμψία χάρη στον σχεδιασμό ταινίας μεταφοράς
- Χαμηλές εκπομπές VOC - μετρήθηκαν σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278

Εφαρμογές

tesa® 75505 - Team 4965 Transfer 50μm είναι κατάλληλη για εφαρμογές τοποθέτησης και επικάλυψης εύκαμπτων υλικών και ελαφρών τμημάτων.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

- Τοποθέτηση ελαφρών τμημάτων και υλικών
- Τοποθέτηση αφρωδών υλικών, τσόχας, υφασμάτων και υφαντών

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=75505>

tesa[®] 75505

Προϊόντος πληροφορίες

Εφαρμογές

- Επικάλυψη μονωτικών υλικών
- Τοποθέτηση συστημάτων δαπέδου
- Τοποθέτηση μεμβράνης διακόπτη
- Σύνδεση ταινιών (splicing)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| • Υλικό φορέα | κανένα | • Βάρος υποστρώματος | 80 g/m ² |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο
ακρυλικό | • Πάχος υποστρώματος | 70 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | κρυσταλλοειδές χαρτί | • Χρώμα υποστρώματος | brown/blue logo |
| • Χρώμα | διαφανές | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|-----------|---|--------|
| • Temperature resistance min. | -40 °C | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία
βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης
στους 23°C | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία
μακροπρόθεσμα | 100 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης
στους 40°C | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές | καλή | • Κολλητικότητα | καλή |

tesa® 75505

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	8 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	2 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	4 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	7 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	7 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	7.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	9 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	7 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	9.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	2 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	8 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	3.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	8.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	7 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	8 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές του liner:

- PV4: Λευκό χαρτί με επικάλυψη PE (118μm; 113g/m²)
- PV12: Διαφανές liner PET (75μm; 105g/m²)
- PV20: Επώνυμο καφέ χαρτί (70μm; 80g/m²)
- PV21: Λευκό χαρτί γλασίνης (78μm; 90g/m²)

Τα liners PV12 PET και PV4 χαρτί με επικάλυψη PE παρουσιάζουν υψηλή διαστασιακή σταθερότητα και είναι ιδανικά για εφαρμογές, μεταφορά και αποθήκευση υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Χαμηλές εκπομπές VOC - μετρήθηκαν σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278, το tesa® 75505 δεν περιέχει καμία ουσία που να περιορίζεται από το σχέδιο κανονισμών GB (Κίνα).

tesa® 75505

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=75505>