



tesa® 88665

Προϊόντος Πληροφορίες



Διαφορική ταινία μεμβράνης PET διπλής όψης 115 μm (σιλικόνη/ακρυλικό)

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 88665 είναι διαφανής ταινία διπλής όψης με επένδυση PET. Η μία πλευρά είναι εξοπλισμένη με κόλλα σιλικόνης και η άλλη πλευρά είναι εξοπλισμένη με τροποποιημένο ακρυλικό. Έχει σχεδιαστεί για τις απαιτητικές εφαρμογές όπου υλικά σιλικόνης πρέπει να συγκολληθούν σε άλλα υποστρώματα που δεν είναι σιλικόνης.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης της κόλλας σιλικόνης ειδικά σε υποστρώματα σιλικόνης ή που περιέχουν σιλικόνη
- Εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης της ακρυλικής κόλλας σε ένα ευρύ φάσμα υλικών
- Πολύ καλές επιδόσεις χειρισμού σε διεργασίες μετατροπής
- Μεγάλη αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Εφαρμογές

- Πλαστικοποίηση αφρού σιλικόνης
- Σιλικονούχο καουτσούκ στερέωσης (πόδια από καουτσούκ, θήκη τηλεφώνου, πληκτρολόγιο, φλάντζα κ.λπ.)
- Άλλη σημαντική επιφανειακή στερέωση (PP, PE κ.λπ.)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Type of adhesive (tight release) | επικολλημένο |
| • Συνολικό πάχος | 115 μm | | ακρυλικό |
| • Χρώμα | διαφανές | • Type of liner (easy release) | Μεμβράνη PET |
| • Type of adhesive (easy release) | σιλικόνη | • Type of liner (tight release) | Χαρτί με επίστρωση |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 75 % | • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 50 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 150 °C |



tesa® 88665

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|-----------|---|----------|
| • Adhesion to PC (tight-side, after 14 days) | 10.8 N/cm | • Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 6.3 N/cm |
| • Adhesion to PC (tight-side, initial) | 6.5 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 6.9 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 7 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 7.6 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4.8 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 6.9 N/cm |
| • Adhesion to PP (tight-side, after 14 days) | 2.4 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 9.3 N/cm |
| • Adhesion to PP (tight-side, initial) | 2.4 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 6.4 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 9.5 N/cm | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος ισχύουν για το PV43

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=88665>