

tesa® 88665

Προϊόντος πληροφορίες



115 μm διπλής όψης ταινία PET με διαφορεικό σύστημα συγκόλλησης (Σιλικόνη/Ακρυλικό)

Περιγραφή προϊόντος

tesa® 88665 είναι μια διαφανής διπλής όψης ταινία με υπόστρωμα PET. Η μία πλευρά διαθέτει συγκολλητικό σιλικόνης και η άλλη πλευρά διαθέτει τροποποιημένο ακρυλικό. Έχει σχεδιαστεί για τις απαιτητικές εφαρμογές όπου υλικά σιλικόνης πρέπει να συγκολληθούν με άλλα μη σιλικονούχα υποστρώματα.

Χαρακτηριστικά

- Άριστες ιδιότητες συγκόλλησης του σιλικονούχου συγκολλητικού, ειδικά σε υποστρώματα σιλικόνης ή που περιέχουν σιλικόνη
- Άριστες ιδιότητες συγκόλλησης του ακρυλικού συγκολλητικού σε μεγάλο εύρος υλικών
- Πολύ καλή απόδοση χειρισμού στις διαδικασίες μετατροπής
- Εξαιρετική αντοχή σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Εφαρμογές

- Λαμινάρισμα σιλικονούχου αφρού
- Στερέωση σιλικονούχου λάστιχου (λάστιχα στήριξης, θήκη κινητού, ηλεκτρολόγιο, παρεμβύσματα κ.ά.)
- Άλλες εφαρμογές σε απαιτητικές επιφάνειες (PP, PE κ.λπ.)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Type of adhesive (tight release) | επικολλημένο |
| • Συνολικό πάχος | 115 μm | | ακρυλικό |
| • Χρώμα | διαφανές | • Type of liner (easy release) | Μεμβράνη PET |
| • Type of adhesive (easy release) | σιλικόνη | • Type of liner (tight release) | Χαρτί με επίστρωση |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 75 % | • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 50 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 150 °C |

tesa® 88665

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to PC (tight-side, after 14 days)	10.8 N/cm	• Adhesion to Silicone (easy-side, initial)	6.3 N/cm
• Adhesion to PC (tight-side, initial)	6.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	6.9 N/cm
• Adhesion to PP (easy-side, after 14 days)	7 N/cm	• Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days)	7.6 N/cm
• Adhesion to PP (easy-side, initial)	4.8 N/cm	• Adhesion to Steel (easy-side, initial)	6.9 N/cm
• Adhesion to PP (tight-side, after 14 days)	2.4 N/cm	• Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days)	9.3 N/cm
• Adhesion to PP (tight-side, initial)	2.4 N/cm	• Adhesion to Steel (tight-side, initial)	6.4 N/cm
• Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days)	9.5 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι πληροφορίες αυτού του προϊόντος ισχύουν για το PV43

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=88665>