



tesa® 4304

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία επικάλυψης με αντοχή σε θερμοκρασία έως 140 °C

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4304 αποτελεί κομψά κρεπαρισμένη, εξαιρετικά εκτατή και εύκαμπτη χαρτοταινία επικάλυψης για εργασίες χρωματισμού. Η κολλητικότητα της είναι τέλεια.

Η ταινία αυτή αντέχει σε υγρή αμμοβολή και η πολύ καλή προσκόλληση των πληρωτικών υλικών ή των χρωμάτων (υδατοδιαλυτά ή με βάση διαλύτες) στην οπίσθια όψη της ταινίας αποτρέπει οποιοδήποτε είδος αποφλοίωσης.

Ακόμα και μετά τη διαδικασία ξήρανσης σε κάμινο με θερμοκρασίες έως 140 °C, το tesa® 4304 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς να αφήσει κατάλοιπα.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 145 µm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 13 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 163 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 43 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4 N/cm |
|-------------------------|--------|



tesa® 4304

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04304>