

tesa® flameXtinct 45063

Προϊόντος πληροφορίες



Φλογοεπιβραδυντική ταινία διπλής όψης 800 μm με ακρυλικό πυρήνα

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® flameXtinct 4506x έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές όπου απαιτείται επιβράδυνση φλόγας για την ταινία ή το δομικό στοιχείο. Ο ακρυλικός πυρήνας επιτρέπει την αντιστάθμιση της θερμικής επιμήκυνσης και την καλή κόλληση σε διαφορετικά υποστρώματα.

Η tesa® flameXtinct 45063 είναι μέλος της οικογένειας tesa® flameXtinct, η οποία περιλαμβάνει έναν αφρό PE διπλής όψης, μια ταινία λεπτής μεμβράνης και τρεις μη υφασμένες ταινίες. Αυτή η σειρά ξεχωρίζει για τα παρακάτω χαρακτηριστικά της:

- Φλογοεπιβραδυντικές ιδιότητες
- Χωρίς αλογόνο
- Κόλλα υψηλής απόδοσης
- Ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Χαρακτηριστικά

- φλογοεπιβραδυντικές ιδιότητες σύμφωνα με το FAR 25.853(a) παράρτ. F μέρος 1 και UL 94 V-2

Εφαρμογές

Δυνατότητα χρήσης σε εφαρμογές στερέωσης σε διάφορες βιομηχανίες:

- Παράθυρα και πόρτες
- Ανελκυστήρας
- Μεταφορά
- Θαλάσσια
- Αυτοκίνητα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | filled acrylic | • Συνολικό πάχος | 800 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | λευκό |
| • Τύπος υποστρώματος | χαρτί με επικάλυψη PE | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
|--|--------|--|--------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=45063>

tesa® flameXtinct 45063

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	25 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	17 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	44 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	32 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	8 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	32 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	9 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά στοιχεία, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξετε το δελτίο τεχνικών πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (και τα σχετικά υποστρώματα), ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή σύσταση προϊόντος.

Επιλογές επίστρωσης:

- PV26: λευκή χάρτινη επίστρωση με επικάλυψη PE – χωρίς εμπορικό σήμα

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=45063>